

КЛЕЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 2К ЕСОROOM 60 ДЛЯ ПАРКЕТА

Описание

Двухкомпонентный полиуретановый жестко-эластичный клей для паркета еcoroom 60 для приклеивания деревянных напольных покрытий. Клей затвердевает благодаря химической реакции с влагой воздуха. Материал имеет сверхнизкое выделение вредных летучих веществ из материала в процессе эксплуатации.

Область применения

Высокопрочный полиуретановый клей применяется для приклеивания паркетной доски, штучного паркета, модульного, мозаичного, художественного паркета из практически любых пород древесины на все виды оснований. А так же подходит для приклеивания фанеры, ОСП и ДСП плит.

Преимущества

- эластичный
- увеличенное время работы с клеем;
- не содержит воды (не деформирует древесину)
- удобство нанесения
- удерживает форму, стабильны клеевые борозды
- высокие показатели адгезии, при сохранении эластичности клеевого шва
- не содержит вредных органических растворителей, после высыхания не дает усадку
- подходит для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой
- возможность применения на полах с подогревом
- обладают водонепроницаемыми свойствами, а также эффектом шумоизоляции
- остается эластичным даже при значительных колебаниях температур (от -40 до +120 градусов)

Подготовка поверхности

Основание должно быть сухим, чистым, без трещин и механических повреждений. Поверхность немного шероховатой (структурированной) но соответствовать нормам. До приклеивания паркета удалить с поверхности бетона цементный клей путем шлифования и пыль тщательно пропылесосить. При необходимости бетонное основание можно выровнять, используя подходящий в качестве стяжки под паркет ровнитель для пола. Возможно использование грунтовочных составов.

**Технические
характеристики**

Основа	полиуретан
Консистенция	Тиксотропная паста
Открытое время	60 минут
Плотность кг/л	1,7
Температура эксплуатации	- 40... +80 °С

Способ нанесения

Клей наносить непосредственно на основание, зубчатым шпателем. Рекомендации по модификации шпателей В7, В9, В15. При проведении работ температура в помещении должна быть от +15 до +35 °С, относительная влажность воздуха 40-70%. Дать паркету и клею достичь такой же нормальной температуры и влажности.

Нанести клей на основание зубчатым шпателем и ровным слоем на участок, который можно покрыть паркетом в течение 30 минут. Паркет аккуратно прижать к основанию. Убедиться, что клей полностью «смочил» нижнюю поверхность паркета. Нельзя проклеивать паркет по шпунтам. Между неподвижными конструкциями, как стена и паркет, оставить зазор 10 -15 мм. Шлифование и лакирование паркета рекомендуется проводить в зависимости от условий не ранее, чем через 24 – 48 часов после приклеивания.

После окончания работ, инструмент отчистить с помощью ацетона, высохший клей можно удалить только механическим способом.

Примечание: открытое время (время жизни) и время полного высыхания клея зависят от температуры, влажности воздуха, количества нанесенного клея и от основания, на которое он наносится (способность материала впитывать)

Расход

600-1200 г/м² в зависимости от маркировки зубчатого шпателя и вида основания.

Меры предосторожности

Все работы проводить в СИЗ (спец. одежда, перчатки, очки и т.д.)

При возникновении ситуации, попадание на кожу, протереть чистой ветошью либо другой материей, после промыть обильным кол-вом воды. Попадание в глаза на слизистую. Промыть большим кол-вом воды и сразу обратиться к врачу.

Хранение

12 месяцев (в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке при температурах не ниже +10 и не выше +30 °С) После транспортировки или хранения при отрицательных температурах клей стоит выдерживать в теплом сухом помещении в течение суток перед применением.

Фасовка

10 кг., Пластиковое ведро