

## КЛЕЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 1K ecoroom 7V.10 ДЛЯ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ

### Область применения

Производство сэндвич-панелей СИП (SIP), а также сэндвичей с облицовкой из стали, алюминия, клинкерной плитки, СМЛ, любых керамических материалов, дерева, ОСБ-3, ЦСП, ППС и дерева. Склеивание указанных материалов в любой комбинации и с теплоизолирующими материалами: пенопласт, пенополиуретан, экструдированный пенополистирол, пеностекло, минераловатная плита.

### Преимущества

- Эластичность
- Водостойкость
- Морозостойкость
- Технологичен - однокомпонентный

### Технические характеристики

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Цвет                                    | Темно-коричневый                          |
| Вязкость (25 °C), мПа*с                 | 7000 -8000                                |
| Сухой остаток                           | 99%                                       |
| Плотность (20 °C), г/см <sup>3</sup>    | 1,1                                       |
| Температура нанесения                   | От +15 <sup>0</sup> до +25 <sup>0</sup> C |
| Открытое время (20 °C), мин             | 10                                        |
| Минимальное время в прессе (20 °C), мин | 25                                        |
| Минимальное время в прессе (45 °C), мин | 10                                        |
| Окончательное отверждение (20 °C), час  | 7                                         |
| Температура эксплуатации                | от - 40 до +120°C                         |

### Способ нанесения

Поверхности должны быть свободными от пыли и жировых загрязнений. Очиститель: Метиленхлорид, нефрас, ацетон. Нанести клей при помощи шпателя или дорожками из гребёнки. Поверх клея распылить воду с расходом 20-30 г/м<sup>2</sup>. Соединить склеиваемые поверхности и до истечения «Открытого времени» поместить их в пресс с нагрузкой не менее 150 г/см<sup>2</sup>. Чем выше температура и влажность среды, тем быстрее клей отверждается. Для очистки инструмента от неотверждённого клея так же используйте ацетон, метиленхлорид, нефрас.

### Состав

Клей представляет собой чистый экологичный полиуретановый преполимер без растворителей и наполнителей.

### Расход

100 – 250 г/м<sup>2</sup> в зависимости от пористости склеиваемых материалов.

### Хранение

6 месяцев от даты изготовления. Хранить в плотно закрытой таре при температуре -30°C - +30°C.

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

**Меры  
предосторожности**

Избегать попадания в глаза, при попадании — обильно промыть водой. Не допускать длительного контакта с кожей, использовать перчатки. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт без растворителей и наполнителей.

**Фасовка**

20 кг., 220 кг., 1100 кг. Железная канистра, железная бочка, евроконтейнер

**Примечание**

Открытое время клея, динамическая вязкость и время отверждения до технологической прочности (время прессования) зависят от рабочей температуры: повышение температуры способствует снижению вязкости и сокращению открытого времени и времени прессования, и, наоборот, понижение температуры приводит к росту вязкости, открытого времени и времени отверждения.