

## КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ ecoroom ДЛЯ СТЕКЛООБОЕВ

<b>Описание</b>	Клей на водной основе, предназначен для наклеивания стеклообоев. Способствует надежному приклеиванию гладких и рельефных обоев на основе стеклохолста к минеральным основаниям. Клей обладает высокой скоростью схватывания. Не токсичен, после высыхания не выделяет вредных веществ.
<b>Область применения</b>	Применяется для оклеивания стеклообоями стен, потолков помещений с нормальной влажностью. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.
<b>Преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• отсутствие запаха</li><li>• легко наносится</li><li>• высокая клеящая способность</li><li>• совместим с известью и цементом</li><li>• экологически безопасный</li></ul>
<b>Подготовка поверхности</b>	Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание. Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира. При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты.
<b>Способ применения</b>	Перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком. Применять при температуре не ниже +10°C. Рекомендуется применять в системе с проникающими грунтовками ecoroom на акриловой основе. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
<b>Меры предосторожности</b>	Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.
<b>Ограничения</b>	Не допускается нанесение клея акрилового для стеклообоев при температуре в помещении и температуре основания ниже +10°C. Не допускается нанесение на ранее пораженные грибок основания без дополнительной обработки. Не допускается разбавление состава. Не допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые основания. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов.

**Технические  
характеристики**

Расход на один слой, г/м <sup>2</sup>	80-160
Цвет пленки после высыхания	прозрачный
Способ нанесения	кисть, валик
Разбавитель	вода
Морозостойкость, при -20°C	5 циклов замораживания/оттаивания

**Состав**

Вода, композиция дисперсий, модифицированные добавки.

**Расход**

80-160 г/м<sup>2</sup> в зависимости от фактуры поверхности и впитывающей способности основания и стеклообоев.

**Время высыхания**

Время высыхания не более 1 часа при температуре +20°C (±2°C) и относительной влажности воздуха 70%.

**Хранение**

Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже +5°C и не выше + 30°C. Допускается транспортировка и хранение при температуре не ниже -20°C, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должно превышать 30 суток, количество циклов размораживание/замораживание не более 5. Размораживание производить при +23 °C без нагрева источниками тепла не менее 1 суток. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев от даты изготовления.

**Фасовка**

10кг, 30 кг. Пластиковое ведро.