

Декоративная акриловая штукатурка, зерно 0,5 мм

Свойства

- ▶ устойчива к атмосферным воздействиям;
- ▶ обладает низким водопоглощением;
- ▶ высокоэластичная;
- ▶ устойчива к поражению грибками и плесенью (формула БиоПротект);
- ▶ для имитации кладки используют трафареты;
- ▶ пригодна для внутренних и наружных работ;
- ▶ может быть заколерована в один из 12 цветов коллекции ВИЗАЖ;
- ▶ экологически безопасна.



Область применения

Штукатурка СТ 60 ВИЗАЖ предназначена для изготовления тонкослойных декоративных покрытий на таких основаниях как бетон, цементные и гипсовые штукатурки, гипсокартон, древесностружечные плиты и т. п., а также на базовом штукатурном слое в составе систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) с теплоизоляционным слоем из пенополистирольных плит (Церезит VWS) и минераловатных плит (Церезит WM). Для получения фактуры кирпичной кладки используют специальные трафареты. На СФТК с теплоизоляционным слоем из минераловатных плит (Церезит WM) и больших поверхностях штукатурку следует наносить только с использованием трафаретов. Формула БиоПротект обеспечивает высокую стойкость покрытия к поражению грибками, водорослями и плесенью.

Подготовка основания

Основание должно быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от пыли и других загрязнений. Непрочные и отслаивающиеся участки основания следует удалить. Для выравнивания основания рекомендуется использовать штукатурки СТ 29, СТ 24 Light или СТ 24 не менее чем за 3 суток до нанесения покрытия. Неровности основания негативно сказываются на фактуре штукатурки, поэтому для получения наилучшего декоративного эффекта основание должно быть максимально ровным.

При наружных и внутренних работах:

- традиционные цементные и цементно-известковые штукатурки (возраст ≥ 28 дней, влажность $\leq 4\%$), бетон (возраст ≥ 3 месяцев, влажность $\leq 4\%$), штукатурки из смесей СТ 29, СТ 24 Light и СТ 24, базовые штукатурные слои из смесей СТ 85 и СТ 190 (возраст ≥ 3 дней, влажность $\leq 4\%$) — обработать грунтовкой СТ 16.

При внутренних работах:

- гипсовые штукатурки (влажность $\leq 1\%$), древесно-стружечные плиты, гипсоволокнистые и гипсокартонные листы, закрепленные в соответствии с рекомендациями их изготовителя, — обработать грунтовкой СТ 17, а после ее высыхания — грунтовкой СТ 16;
- прочные акриловые малярные покрытия с хорошей адгезией к основанию — обработать грунтовкой СТ 16.



ЦЕРЕЗИТ_СТ_60_01.2023

В зависимости от цвета штукатурки СТ 60 ВИЗАЖ, грунтовку СТ 16 рекомендуется колеровать в соответствии с Церезит Colour System (по специальным рецептурам под ВИЗАЖ) в цвета: Etna 1, Etna 5, Nebraska 3, Kalahari 1, Savanne 4, Colorado 4, Texas 5 и белый.

Во избежание отслаивания покрытия перед началом работ необходимо убедиться, что капиллярный подсос и поступление влаги в стеновую конструкцию полностью исключены.

Выполнение работ

Перед применением тщательно перемешать штукатурку в заводской таре. При необходимости, консистенцию штукатурки можно изменить, добавив в нее небольшое количество чистой воды (до 150 мл на 25 кг) и повторно перемешав.

Чтобы получить фактуру кирпичной кладки перед нанесением штукатурки нужно наклеить на основание трафарет. Для этого необходимо удалить защитную пленку с обратной стороны трафарета и приклеить его, тщательно прижав к основанию, например, прикатав резиновым валиком. Трафареты следует наклеивать непосредственно перед нанесением штукатурки.

Штукатурку наносят на основание стальной теркой, удерживая ее под углом к поверхности, и сразу после нанесения этой же теркой заглаживают поверхность. Трафареты необходимо удалить немедленно после начала схватывания штукатурки. Повторному использованию трафареты не подлежат! Нельзя опрыскивать нанесенную штукатурку водой!

Штукатурку СТ 60 ВИЗАЖ можно наносить механизированным способом при помощи картушного пневматического пистолета с диаметром сопла 4 мм.

При необходимости прервать работу, нанесение штукатурки следует закончить там, где заканчивается приклеенный трафарет. После перерыва работу продолжают от границы уже нанесенного покрытия.

Свежие остатки штукатурки могут быть удалены водой, за-
сохшие — только механически.

При реновации покрытие может быть окрашено акриловыми
красками СТ 42 и СТ 44, а также силиконовой краской СТ 48.

Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпера-
туре воздуха и основания от +5 до +30 °С и относительной
влажности воздуха не выше 80%. При работе следует ис-
пользовать инструменты из нержавеющей стали.

Запрещается выполнять отделку фасада при прямом воздей-
ствии солнечных лучей в жаркую погоду, при сильном ветре,
а также во время дождя и по мокрым поверхностям после
дождя. Строительные леса должны быть защищены от солн-
ца, ветра и дождя фасадными сетками. На здании должны
быть установлены кровля, водостоки, отливы. Выполненное
штукатурное покрытие до высыхания следует защищать от
прямых солнечных лучей, дождя и сильного ветра.

Наличие в составе натуральных наполнителей может при-
вести к небольшим различиям во внешнем виде покрытия,
поэтому на одной поверхности рекомендуется использовать
штукатурку одной партии (см. на упаковке) или предвари-
тельно смешать материалы разных партий в пропорции 1:1.
Для получения однородной фактуры следует обеспечить до-
статочное количество работников на каждом уровне лесов и
соединение захваток между соседними уровнями выполнять
методом «мокрое по мокрому».

Колеровку выполняют пигментными пастами Церезит. От-
ветственность за результат колеровки несет организация,
выполняющая колеровку. Перед применением необходимо
выполнить пробное нанесение и проверить высохшее по-
крытие на соответствие цвету. Применение на фасадах ма-
териалов интенсивных или темных цветов с коэффициентом
отражения менее 25% должно быть ограничено небольшими
поверхностями, занимающими не более 10% фасада, на-
пример, отдельными архитектурными деталями.

Внутреннюю отделку следует выполнять только в хорошо
проветриваемых помещениях по высушенному основанию,
а после окончания работ поддерживать циркуляцию воз-
духа до полного высыхания покрытия.

Нельзя смешивать штукатурку с другими штукатурками,
красками, вяжущими материалами и т. п.

Срок хранения

В сухих условиях, в оригинальной неповрежденной и герме-
тичной упаковке, при температуре от +5 до +40 °С — не бо-
лее 12 месяцев со дня изготовления.

Предохранять от замораживания и прямых солнечных лучей!

При хранении возможно расслаивание продукта, которое
легко устраняется при перемешивании. Не до конца выра-
ботанный продукт держать в плотно закрытой таре и исполь-
зовать по возможности быстрее!

Упаковка

Декоративная штукатурка СТ 60 ВИЗАЖ поставляется в
пластиковых ведрах по 25 кг.

Технические характеристики

Состав СТ 60 ВИЗАЖ:	водная дисперсия полимеров с минеральными наполнителями и пигментами
Плотность:	около 1,7 кг/дм ³
Температура транспортировки и хранения:	от +5 до +40 °С
Температура применения:	от +5 до +30 °С
Время высыхания до степени 1:	около 15 минут
Устойчивость к дождю:	через 24 часа
Группа горючести (ГОСТ 30244):	Г1 (слабогорючие)
Класс пожарной опасности:	КМ1
Расход СТ 60 ВИЗАЖ:	1,5–2,0 кг/м ² при толщине трафарета ок. 1 мм

Примечание:

- расход материала зависит от качества подготовки осно-
вания и квалификации исполнителей работ и может быть
выше указанных значений.

При попадании в глаза промыть их обильным количеством проточной воды и обратиться за помощью к врачу. Помещение по окончании работ проветрить до исчезновения запаха. Хранить в недоступном для детей месте!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания штукатурки.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

LAB Industries

8-800-505-46-15 ЦерезитРоссия
www.ceresit.ru www.pro-fasade.ru —
все о штукатурных фасадах!
Церезит PRO — клуб профессионалов



Узнать больше
о продукте:

СТ 60



Декоративная акриловая штукатурка, зерно 0,5 мм

Цветовая палитра

			
Dominicana Beige	Sicilia Yellow	Hawaii Cream	Utah Red
			
Ravenna Red	Vienna Bordo	Italian Bordo	Sevilla Brown
			
Roman Brown	Japan Grey	Java Graphite	Sumatra Brown

ЦЕРЕЗИТ_СТ_60_01_2023

Изображение цвета при печати может отличаться от оригинальных образцов материалов.

СТ 60

ВИЗАЖ