

КЛЕЙ ДЛЯ СМЕЛЫХ ИДЕЙ



Надежно строить просто



Клей Holcim

Для плитки и керамогранита

от производителя цемента

Предназначен для облицовки поверхностей внутри и снаружи зданий всеми видами керамической плитки размером до 60x60 см и весом до 60кг/м².



КЛАСС КЛЕЯ С1Т

Высокая адгезия до 1,1 Мпа – гарантия прочного сцепления с основанием



УДОБЕН В РАБОТЕ

Легко наносится на стену, стойкий к сползанию, имеет оптимальное открытое время – 20 мин.



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР:

ОТ -50°C ДО +70°C

температура эксплуатации подходит для теплого пола и наружных работ



БЕЗ УСАДКИ

Идеально ровное покрытие после полного набора прочности

Области применения: • Теплый пол • Ванные комнаты и санузлы • Фасады и цоколи • Бассейны и сауны

Приготовление раствора:



Налейте в емкость чистую воду температура 15-20 °С из расчёта 5-5,5 л на 1 мешок смеси



При постоянном перемешивании постепенно добавляйте сухую смесь



Тщательно перемешайте строительным миксером или дрелью с насадкой до образования однородной консистенции



Оставить для созревания на 3-5 минут



Перемешайте смесь ещё раз

Технические характеристики:

Время потребления	Не менее 180 минут	Пешеходная нагрузка	Через 24 часа
Корректировка плитки	Не менее 20 минут	Затирка швов	Через 24 часа
Стойкость к сползанию	< 0,5 мм	Эксплуатация теплого пола	Через 7 суток
Способность к смачиванию	30 минут	Температура применения, °С	от +5 до +30°C
Открытое время	Не менее 20 минут	Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70°C

Прочность сцепления с основанием

После выдерживания в воздушно-сухой среде	0,8-1,1 МПа	После циклического замораживания и оттаивания	0,8-1,1 Мпа
После выдерживания в водной среде	0,8-1,1 Мпа	После выдерживания при высокой температуре	≥ 0,6 МПа

Расход:

Размер плитки, мм	Размер зуба шпателя, мм	Расход, кг/м ²
До 100	4	2
100-200	6	2,7
200-250	8	3,6
250-300	10	4,2
300-500	12	6