

Пескобетон по правилам

 A member of
LafargeHolcim



Стройте с уверенностью

 **Holcim**

Пескобетон Holcim M300

Сухая строительная смесь М300

от мирового производителя цемента Holcim

Гарантировано

качество сухой смеси М300 от производителя цемента Holcim

Надёжно

строгое соотношение цемента и песка в каждой упаковке

Просто

смесь готова для применения: нужно добавить только воду

Выгодно

точный вес мешка для точного расчёта раствора

Удобно

экономия времени и меньше грязи при замесе

Области применения:

- Стяжка
- Кладка
- Отмостка

Приготовление смеси:



Налейте в ёмкость чистую воду

температура 15–20 °С из расчёта 5,5–6 л на мешок смеси



Постепенно добавляйте сухую смесь Holcim



Тщательно помешайте

низкооборотным миксером до образования однородной консистенции



Подождите 5 минут



Перемешайте смесь ещё раз



Вся смесь должна быть израсходована в течение 2-х часов после приготовления

Технические характеристики:

Цвет

Серый

Необходимое количество воды на 1 кг

5,5–6 л

Жизнеспособность раствора

Не менее 120 мин

Пешеходная нагрузка

Через 48 часов

Готовность к укладке покрытия

Через 48 суток

Прочность на сжатие

через 28 суток 30 МПа

Прочность на отрыв

0,5 МПа

Морозостойкость, циклы

50

Расход кг/м² при толщине 1 см

1,8–2 кг

Толщина слоя

10–60 мм