

Сочетает
лучшие качества

 A member of
LafargeHolcim



Надежно строить просто

 **Holcim**

Штукатурка Holcim

для ручного и машинного нанесения

Сухая строительная смесь

от мирового производителя цемента Holcim



ПЛАСТИЧНАЯ

Готовый раствор обладает повышенной технологичностью: легко наносится на стену, распределяется правилом, не липнет к инструменту



ОДНОРОДНАЯ

Отсутствуют крупные включения, образующие неровности при распределении правилом, не требует дополнительного выравнивания поверхности



ПРОЧНАЯ

Может использоваться в помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой



МОРОЗОСТОЙКАЯ

Выдерживает более 75 циклов замораживания и оттаивания: оптимально для применения снаружи зданий



НАДЕЖНАЯ

Подходит для наружных и внутренних работ с любым уровнем влажности



ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ

Обладает отличным сцеплением с разными типами поверхности без трудоемкой подготовки

Области применения: • Кирпич • Блоки • Бетон

Приготовление раствора:

1



Налейте в емкость чистую воду температура 15-20 °С из расчёта 4,5-4,8 л на 1 мешок сухой смеси

2



Постепенно добавляйте сухую смесь Holcim

3



Тщательно перемешайте строительным миксером до образования однородной консистенции

4



Подождите 5 минут

5



Перемешайте смесь ещё раз

6



Вся смесь должна быть израсходована в течение 2-х часов после приготовления

Технические характеристики:

Цвет	Серый
Вяжущее	Цемент
Расход сухой смеси на 1 м ² при слое 1 см	15-16 кг
Минимальная толщина нанесения	5 мм
Максимальная толщина при однослойном/многослойном нанесении	30/60 мм
Жизнеспособность раствора	> 2 ч
Рекомендуемая температура основания	От +5 °С до +30 °С
Прочность на сжатие через 28 суток	> 6 МПа
Адгезия через 28 суток	> 0,4 МПа
Морозостойкость	Не менее F75