

# Kiilto E



Мелкозернистая готовая шпатлевка для финишного выравнивания стен и потолков в сухих помещениях до окраски или оклейки обоями.



- мелкозернистая готовая шпатлевка белого цвета
- легко шлифуется, подходит под окраску и оклейку
- макс. слой нанесения 2 мм
- время высыхания 2-3 ч / 1 мм

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Kiilto E - водоразбавляемая, готовая к применению, мелкозернистая шпатлевка для стен и потолков внутри сухих помещений. Применяется для заделки небольших по размеру отверстий, трещин, покрытия головок шурупов, а также для финишного выравнивания. Для заделки швов гипсокартона рекомендуется использование таких продуктов, как Kiilto GP или Kiilto J. Готовую поверхность можно окрашивать или оклеивать обоями. Поверхность нельзя облицовывать плиткой или ПВХ-покрытиями.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Kiilto E можно использовать для финишного выравнивания оштукатуренных поверхностей. Выравниваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и без пыли. При нанесении нового слоя предыдущий должен полностью высохнуть. При необходимости поверхность также шлифуется и тщательно очищается до нанесения нового слоя.

Kiilto E - готовая шпатлевочная масса. После длительного хранения шпатлевку следует перемешать перед использованием. При необходимости продукт можно разбавить небольшим количеством воды. Шпатлевка наносится вручную стальным шпателем.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Kiilto Oy несет ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на

ТОЛЩИНА СЛОЯ	макс. 2 мм
СКОРОСТЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ	ок. 2-24 часов (+18°C) (в зависимости от толщины слоя и условий высыхания)
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	нормальная комнатная температура, минимальная температура применения +10°C
МАКС. РАЗМЕР ФРАКЦИИ	0,1 мм
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С	> 0,3 МПа (EN 15824)
ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	шпатлевка на основе полимерной дисперсии и известняка
ЦВЕТА	белый
ХРАНЕНИЕ	В закрытой упаковке при температуре не ниже +1 °C 1 год.



преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Правильное использование продукта предполагает ознакомление с его инструкцией по применению и руководством по применению (при наличии такового).

**ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ**

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковки имеется на сайте [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com)