



LITOCONTACT

ГРУНТОВКА АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА ЦЕМЕНТНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ

Характеристики

LITOCONTACT - адгезионный грунт на акриловой основе, с кварцевым наполнителем.

- Обеспечивает очень высокую адгезию штукатурных и других выравнивающих составов к впитывающим и не впитывающим основаниям.
- Предназначен для внутренних работ.
- На водной основе. Не содержит растворителей.
- Экологически безопасен.

Области применения

LITOCONTACT применяется для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований внутри помещений:

- стен из монолитного бетона, бетонных блоков,
- бетонных потолков из монолитного и сборного железобетона,
- мозаично - террацевых поверхностей,
- конструкций из вакуумированного бетона, легкого бетона, ячеистого бетона, газобетона,
- существующих облицовок из керамики, керамогранита и натурального камня, плотных цементных стяжек, в том числе с подогревом;
- существующих трудноудаляемых малярных покрытий на масляной или алкидной основе.

LITOCONTACT используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково - цементных и т.п. штукатурок внутри помещений.

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Основание должно быть прочным, сухим и достаточно выдержанным (цементно-песчаные стяжки – 28 дней, монолитный бетон - 6 месяцев). Основание должно быть чистым, очищенным от остатков краски, масел, извести, мела, разопалубочных средств, воска, жиров и т.д. Пыль и непрочные участки основания должны быть удалены.

Меры предосторожности

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. Хранить в местах недоступных для детей.

Нанесение

Грунтовку **LITOCONTACT** тщательно перемешать, нанести на подготовленную поверхность без разбавления. Работать при температуре основания не ниже +5 °С. Не наносить на замороженные поверхности. Промежуток времени между окончанием высыхания грунта и началом штукатурных работ должен быть как можно меньше, чтобы избежать оседания на поверхность основания строительной пыли.

Дальнейшие работы (облицовка, выравнивание цементно-песчаными растворами, шпатлёвка) допускаются через 4 часа, после полного высыхания грунтовки.

На основания, обработанные грунтовкой **LITOCONTACT**, рекомендуется:

- наносить выравнивающие штукатурные растворы и шпатлёвки на гипсовой основе,
- наносить выравнивающие штукатурные растворы и шпатлёвки на цементной основе,
- укладывать плитку на цементные клеевые смеси, разведённые водой или латексными добавками.

Рекомендации

- Перед нанесением грунтовки проверить карбидным влагомером содержание остаточной влажности в основании. Для цементно-песчаных и бетонных оснований влажность не должна превышать 3%. Для гипсовых оснований значение не должно превышать 0,5%.
- Не наносить **LITOCONTACT** на основания, подверженные эффекту восходящей влаги.
- Не наносить грунтовку **LITOCONTACT** на магнезиальные и металлические поверхности.
- Не использовать грунтовку **LITOCONTACT** в целях, не предусмотренных в настоящей технической инструкции.
- Исключить хранение канистр с грунтовкой **LITOCONTACT** под открытым солнцем и в жарких помещениях.
- Не смешивать **LITOCONTACT** с другими материалами.
- **LITOCONTACT** готов к применению и не требует разведения водой.
- Наносить грунтовку **LITOCONTACT** при температуре внешней среды от +5°C до +35°C.
- Низкая температура окружающей среды увеличивает время высыхания, высокая температура снижает его.
- Не допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C.
- Не допускается замораживание.
- При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. Хранить в местах недоступных для детей.
- Не сливать в канализацию и водоемы, утилизировать, как бытовые отходы. При попадании в глаза промыть водой.
- Сразу после окончания работ вымыть инструменты водой.

Региональный представитель

Техническая информация

| | |
|---|---|
| Внешний вид | Густая жидкость с кварцевым наполнителем |
| Цвет | Розовый |
| Сухой остаток | 50 - 60 % |
| Вязкость Брукфилд при t=20 оС, (50 rpm, sp №5) | 5000 CPs |
| Ph | 7,5 – 9,5 |
| Объёмный вес | 1,4 кг/л |
| Температура нанесения | От +5°C до +35°C |
| Время высыхания | Около 3-4 часов при температуре +23°C |
| Расход | 200-500 г/м ² в зависимости от основания |
| Стойкость к статическому воздействию воды | 24 часа |
| Устойчивость к растворителям, кислотам и маслам | Удовлетворительная |
| Устойчивость к растворителям, кислотам и маслам | Удовлетворительная |
| Температура эксплуатации | От -5°C до +50°C |
| Срок и условия хранения | 24 месяца в оригинальной упаковке при температуре не ниже +5°C. |

Техническая информация

Канистра 5кг Стандартный поддон: 128 канистр, нетто 640 кг
Канистра 10кг Стандартный поддон: 60 канистр, нетто 600 кг



Компания проводит политику постоянного совершенствования своей продукции, связанную с техническим прогрессом. Компания сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию при её производстве, вносить изменения в технологию производства работ со своей продукцией, вносить изменения в данное техническое описание, связанные с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка, т.к. вне влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно, если используются материалы других фирм. Инструкция производителя носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления претензий имущественного характера.

Если у Вас возникнет необходимость в консультации относительно применения продукции LITOKOL, обращайтесь в сервисную техническую службу LITOKOL.

Производитель - Мефферт

ООО «ЛИТОКОЛ»
111250 Москва, пр-д Завода «Серп и Молот»,
д.б, стр. 1, 8 этаж
тел. (495) 775-6040, факс (495) 780-3525
e-mail: litokol@litokol.ru www.litokol.ru
© - Зарегистрированная торговая марка