

строительные смеси с 1968 г.



COVERFLEX

ЦЕМЕНТНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ.
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ.
ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ,
КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПЬТЬЕВОЙ ВОДОЙ.

Характеристики

COVERFLEX - гидроизоляционный эластичный двухкомпонентный состав на цементной основе:

COVERFLEX A – порошковая смесь на основе цемента, инертных наполнителей отборной фракции и специальных химических добавок, упакована в бумажный мешок;

COVERFLEX B – водная эмульсия акриловых полимеров, в пластиковой канистре .

При смешивании двух компонентов получается пластиичный раствор, который наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности кистью, валиком либо гладким шпателем. После высыхания продукт отличается:

- высокой эластичностью, которая сохраняется даже при низких температурах;
- полной водонепроницаемостью при давлении до 3 Бар;
- высокой устойчивостью к агрессивным воздействиям: хлоридам, сульфатам, углекислому газу, сернистому ангидриту;
- высокой адгезией с плотными и пористыми основаниями, такими как: бетон, цементные стяжки и штукатурки, существующая облицовка из керамической плитки или натурального камня.

Области применения

- Устройство гидроизоляционных покрытий для защиты бетонных поверхностей, подверженных агрессивному воздействию углекислого газа, сернистого ангидрита, химических соединений на сульфатной или хлоридной основе.
- Гидроизоляционная защита подпорных стен, цоколей, фундаментов, контактирующих с землёй, а также затирка микротрещин на цементной штукатурке.
- Устройство гидроизоляционного слоя по существующим настенным и напольным покрытиям из керамической плитки, керамогранита, натурального камня, покрытий на основе мраморной крошки, ПВХ, линолеума (прочно прикрепленного к основанию).
- Эластичная шпаклевка железобетонных конструкций, подверженных деформации под воздействием нагрузок.
- Гидроизоляция внутренних поверхностей водоёмов, бассейнов, ёмкостей, каналов, резервуаров, в том числе, с питьевой водой.

Виды оснований	Минимальный срок созревания основания	Максимальная остаточная влажность	Общие требования к основанию
Цементные стяжки	28 дней	3%	
Стяжки LITOCEM	24 часа	3%	
Бетон	6 месяцев	3%	
Цементная штукатурка	1 неделя на каждый см толщины	3%	Чистые, прочные и плотные. Без щелей и трещин. Должны иметь достаточный срок созревания. Без эффекта восходящей влажности.
Существующие основания из керамической плитки, ПВХ, линолеум, покрытия на основе мраморной крошки.			

Инструкции по применению

Подготовка оснований

Перед гидроизоляцией бассейнов и резервуаров для воды, предварительно следует провести гидростатические испытания. Рабочее основание должно быть прочным, чистым, без гремящих участков, очищенным от пыли, масел, разупорубочных средств, ржавчины, и всего того, что может препятствовать хорошей адгезии COVERFLEX к основанию. Существующие основания из ПВХ, линолеума, и т.д., должны быть очищены и обезжирены соответствующими моющими или очищающими составами. Основания из керамической плитки или натурального полированного камня должны быть обработаны 10% раствором каустической соды, вымыты и высушены. Неровные вертикальные поверхности необходимо предварительно выровнять тиксотропным штукатурным раствором LITOPLASTER T30 или цементно-песчаным раствором с латексной добавкой IDROKOL X20-М, горизонтальные основания выровнять стяжкой с применением LITOCEM. Повреждённые бетонные конструкции необходимо отремонтировать при помощи LITOBLOCK AQUA или FIBERCEM TISSOTROPICO. Для замоноличивания закладных деталей, труб, фитингов, а также для заполнение отверстий, штроб, полостей, проёмов в бетоне использовать LITORAPID FLUID. Впитывающие поверхности (цементные стяжки и штукатурки, бетон и т.д.) перед нанесением COVERFLEX необходимо увлажнить чистой водой из пульверизатора или влажной губкой. Это позволит избежать слишком быстрого высыхания гидроизоляционного раствора. Возможный излишек воды с поверхности удаляется губкой или сжатым воздухом.

Приготовление гидроизоляционного раствора

Пропорции смешивания

COVERFLEX компонент А (порошок) 20 кг (1 мешок)

COVERFLEX компонент В (жидкость) 10 кг (1 канистра)

Оба компонента, COVERFLEX (A) и COVERFLEX (B), расфасованы в необходимой пропорции.

Вылить в чистую ёмкость 10 кг компонента COVERFLEX B (жидкость) и всыпать небольшими порциями,

при постоянном перемешивании электродрелью со специальной миксерной насадкой, 10 кг компонента COVERFLEX A (порошок), до получения однородного жидкого раствора без комочеков. Перемешивать не менее 10 минут. В полученный раствор добавить, при непрерывном перемешивании, оставшиеся 10 кг COVERFLEX A и продолжать перемешивать не менее 10 минут до получения однородной массы без комочеков.

Время использования раствора COVERFLEX около 60 минут. При работе перемешивать раствор COVERFLEX в ёмкости во избежание образования корочки.

Нанесение

Перед нанесением COVERFLEX увлажнить впитывающие цементные основания чистой водой из пульверизатора.

Во влажных помещениях, на балконах, в бассейнах и в местах постоянного контакта с водой, вертикальные и горизонтальные углы, места выступов и соединения конструкций «стена-стена» и «стена-пол» герметизировать гидроизоляционной лентой LITOBAND R, которая kleится на тонкий слой (1мм) COVERFLEX, резиновым слоем наружу. Выпуски водопроводных труб герметизируют гидроизоляционным пластирем LITOBAND S, сливные трапы и т. д. герметизируют гидроизоляционным пластирем LITOBAND P.

Готовый раствор COVERFLEX наносить непосредственно на основание кистью, валиком или гладким стальным шпателем, последовательно 2-4 перекрестными слоями. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя (около 3-4 часов при температуре +23°C). На основаниях подверженных образованию микротрещин или подвергающихся в процессе эксплуатации переменным или особым нагрузкам (бассейны, террасы, балконы и т.д.), рекомендуется укладывать на первый свежий слой COVERFLEX стекловолоконную щёлестчатую сетку с ячейкой 5x5 мм. Сетка утапливается гладким стальным шпателем в слой гидроизоляционного раствора. На больших по площади поверхностях смежные полотна сетки следует укладывать с нахлестом 10 см. Через 3-4 часа, после полного высыхания первого слоя, нанести второй слой, полностью закрыв сетку. При нанесении последующих слоёв поверхность тщательно выровнять и загладить. По окончании работ следует проверить толщину нанесённого покрытия. Конечная толщина гидроизоляционного слоя должна быть не менее 2 мм. Цвет гидроизоляционного слоя светло-серый.

Гидроизоляция поверхностей, контактирующих с питьевой водой

При гидроизоляции внутренней поверхности резервуаров для питьевой воды после нанесения последнего слоя COVERFLEX необходимо выдержать не менее 6 дней. При низких температурах или повышенной влажности время выдержки увеличивается. Через шесть дней необходимо промыть гидроизолированную поверхность, заполнив резервуар чистой водой на 24 часа. Затем спить воду и сполоснуть поверхность большим количеством проточной воды.

Клей, рекомендуемый для последующей облицовки

После окончания работ по нанесению COVERFLEX гидроизоляционный слой приобретает необходимые свойства не ранее, чем через 5 дней при благоприятных условиях (температура +23° С, влажность 60%).

строительные смеси с 1968 г.



Последующую облицовку плиткой из керамики или натурального камня рекомендуется выполнять с широким швом на серый цементный клей LITOKEOL X11 (25 кг) + 7,5 литров LATEXKOL-м разведённого 1:1 с водой (3,75 л LATEXKOL-м +3,75 л воды). Класс клея C2-S1 по EN 12004.

При укладке стеклянной мозаики использовать белый цементный клей LITOPLUS K55 + 7,5 литров LATEXKOL-м разведённого 1:1 с водой (3,75 л LATEXKOL-м +3,75 л воды). Класс клея C2TE-S1 по EN 12004.

Для заполнения межплиточных швов рекомендуется использование цементных затирок LITOCHROM 1-6/3-15 (класс CG2 по EN13888), смешанных с латексной добавкой IDROSTUK-м в необходимой пропорции.

В случае высоких требований химической стойкости керамической облицовки и межплиточных швов в качестве затирки используйте кислотостойкие двухкомпонентные составы на основе эпоксидных смол LITOCHROM STARLIKE и EPOXYSTUK X90 (класс RG2 по EN13888).

Рекомендации

- Не рекомендуется замешивать раствор вручную.
- Не добавлять в COVERFLEX известняк, цемент, гипс и сухие смеси других производителей.
- Не добавлять воду в готовый раствор COVERFLEX.
- Не наносить COVERFLEX на основания, подверженные эффекту восходящей влаги.
- Наносить COVERFLEX при температуре от +5°C до +35°C.
- Не превышать толщину общего слоя в 2 мм.
- Чтобы избежать слишком быстрого высыхания свежего гидроизоляционного слоя, поверхность, на которую нанесён COVERFLEX, необходимо защитить полотном или полиэтиленовой плёнкой.
- При наружных работах защищать гидроизоляционное покрытие из COVERFLEX от дождя и мороза в течение минимум первых 24 часов.
- Инструменты необходимо вымыть водой сразу после окончания работ, пока раствор свежий. После затвердения раствора, его можно удалить только механическим способом.
- При хранении COVERFLEX в условиях жаркого климата рекомендуется защищать упаковку, особенно канистры с жидким компонентом COVERFLEX B, от воздействия прямых солнечных лучей.
- Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании.

ВНИМАНИЕ! Хранить в местах недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности. COVERFLEX содержит цемент. При взаимодействии с водой имеет щелочную реакцию, поэтому следует защищать кожу и глаза. При работе следует защищать кожу и глаза. Использовать спецодежду, очки и резиновые перчатки. При попадании материала на кожу, промойте это место мыльной водой. При попадании материала в глаза промойте их чистой водой, при этом старайтесь их не тереть, и обратитесь за помощью к врачу.


Техническая информация

Внешний вид	компонент А: порошок	компонент В: жидкость
Цвет	серый	белый
Процент разведения	компонент А: 2 части (20 кг)	компонент А: 1 часть (10 кг)
Время созревания раствора	3 минуты	
Консистенция раствора	текучая паста	
Время использования раствора после приготовления	около 60 минут	
Температура применения	от +5°C до +35°C	
Максимально допустимая толщина слоя	2 мм	
Расход	1,6 кг/м² на каждый мм толщины	
Время ожидания между первым и вторым слоями	3-4 часа при температуре +23°C	
Начало облицовки плиткой	через 5 дней	
Время выдержки гидроизоляции для резервуаров с питьевой водой	6 дней	
Адгезия с бетоном через 28 дней в стандартных условиях (PrEN 14891-A.6.2)	> 1 Н/мм²	
Адгезия с бетоном через 7 дней в стандартных условиях + 21 день с погружением в воду (PrEN 14891-A.6.3)	> 0,5 Н/мм²	
Адгезия с бетоном через 14 дней в стандартных условиях + 14 дней при T=+70° (PrEN 14891-A.6.4)	> 0,5 Н/мм²	
Адгезия с бетоном после циклов замораживания /размораживания (PrEN 14891-A.6.5)	> 0,5 Н/мм²	
Адгезия с бетоном после контакта с раствором воды с хлором (PrEN 14891-A.6.6)	> 0,5 Н/мм²	
Адгезия с бетоном после контакта с раствором воды с гидроксидом кальция (PrEN 14891-A.6.7)	> 0,5 Н/мм²	
Водонепроницаемость через 7 дней при давлении 3 бара (PrEN 14891-A.7)	водонепроницаем	
Растяжение на разрыв плёнки COVERFLEX через 28 дней в стандартных условиях (PrEN 14891-A.8)	> 0,75 мм	
Срок и условия хранения	12 месяцев в сухих условиях в оригинальной упаковке при температуре от +5°C. Компонент В (жидкость) боится замораживания.	

Вышеуказанные рекомендации верны при t° +23°C и относительной влажности воздуха 60%.
В других условиях время схватывания и высыхания COVERFLEX может измениться.

Упаковка

Мешок 20 кг Стандартная паллета: 60 мешков, 1200кг
Канистра 10 кг Стандартная паллета: 60 канистр, 600 кг
Общий вес 1 комплекта (мешок + канистра) – 30 кг



Миксерная насадка для приготовления двухкомпонентного гидроизоляционного состава COVERFLEX. Используется с низкооборотной электродрелью (400-600 об/мин.).



Мешки трехслойные, из двух слоев бумаги с промежуточным слоем из полиэтиленовой пленки. Компания проводит политику постоянного усовершенствования своей продукции, связанную с техническим прогрессом. Компания сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию при её производстве, вносить изменения в технологию производства работ со своей продукцией, вносить изменения в данное техническое описание, связанные с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Известитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка, т.к. вне влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно, если используются материалы других фирм. Инструкция производителя носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления претензий имущественного характера. Если у Вас возникнет необходимость в консультации относительно применения продукции LITOKOL, обращайтесь в сервисную техническую службу LITOKOL.

Произведено в РФ на дочернем предприятии LITOKOL S.p.A. (Италия)
ООО «Ногинский комбинат строительных смесей» (ООО «НКСС»)
142410, Московская обл. г. Ногинск, ул. Бетонная, дом 1

ООО "ЛИТОКОЛ"
111250 Москва, пр-д Завода «Серп и Молот»,
д.6, стр. 1, 8 этаж
тел. (495) 775-6040, факс (495) 780-3525
e-mail: litokol@litokol.ru www.litokol.ru
© - Зарегистрированная торговая марка

строительные смеси с 1968 г.
LITOKOL
искусство укладки плитки и камня



- Возьмите мобильный телефон с камерой,
- Запустите программу для сканирования кода,
- Наведите объектив камеры на код,
- Получите подробную информацию о продукции LITOKOL.