



LITOTHERM PRIMER PAINT ACRYL

ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК И КРАСОК НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ

Назначение

LITOTHERM PRIMER Paint Acryl — фасадная акриловая грунтовка, предназначенная для подготовки штукатурных армированных слоёв **СФТК LITOTHERM** и минеральных оснований перед нанесением декоративных штукатурок **LITOTHERM Grafica Acryl**, **LITOTHERM Factura Acryl**, а также фасадной акриловой краски **LITOTHERM Paint Acryl**.

Характеристики

- выпускается белого цвета, при необходимости может колероваться под цвет полимерных штукатурок **LITOTHERM Grafica Acryl**, **LITOTHERM Factura Acryl**;
- предотвращает просвечивание цвета основания через декоративное штукатурное покрытие;
- повышает адгезию декоративных штукатурок к основанию;
- снижает впитывающую способность основания;
- паропроницаемая;
- применяется для внутренних и наружных работ;
- не содержит растворителей;
- грунтовка полностью готова к применению;
- экологически безопасна.

Области применения

Грунтовка **LITOTHERM PRIMER Paint Acryl** применяется для подготовки штукатурных армированных слоёв **СФТК LITOTHERM** и минеральных оснований, таких как:

- базовый штукатурный состав **LITOTHERM Base**;
- цементно-песчаные штукатурки;
- плотный и гладкий бетон, пено- и газобетон;
- гипсовые штукатурки (внутри зданий);
- листовые гипсовые материалы — ГВЛ, ГКЛ и т. д. (внутри зданий).

Требования к основанию

Грунтование выполнять по высохшим штукатурным армированным слоям. Время высыхания штукатурных армированных слоёв **СФТК LITOTHERM** составляет не менее 72 часов при температуре воздуха не менее +18°C и относительной влажности не более 55%. Время высыхания не менее 12 часов.

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87.

Основание должно быть твёрдым, прочным, сухим, чистым и обладать достаточной несущей способностью. Поверхность основания должна быть предварительно очищена от разного рода загрязнений, пыли, следов жира, масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную способность грунтовки. Цементные штукатурки должны выдерживаться 28 дней и быть сухими, с остаточной влажностью не более 3%.

Для гипсовых и ангидридных оснований влажность не должна превышать 0,5%. Конструктивные элементы и поверхности, не подлежащие обработке, необходимо укрыть полиэтиленовой плёнкой или бумагой для предотвращения загрязнения от попадания грунтовки.

Нанесение

Перед применением грунтовку необходимо перемешать. Грунтовка **LITOTHERM PRIMER Paint Acryl** наносится малярным валиком, кистью или щёткой равномерно по всей поверхности, без образования луж. Дальнейшие работы допускаются производить через 12 часов, после полного высыхания грунтовки.

При обработке сильно впитывающих оснований грунтовку наносят в два слоя с перерывом в 2–3 часа. При нанесении первого слоя можно использовать грунтовку, разведённую 1:1 с водой.

Техническая информация

Цвет	Не нормируется
Внешний вид покрытия	Однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	28
pH грунтовки	6.5-9.5
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °C, ч, не более	12
Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) °C по вискозиметру ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм, с, не менее	14
Степень перетира, мкм, не более	70
Смываемость пленки, г/м ² , не более	3,5
Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C, ч, не менее	24
Срок и условия хранения	12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре не ниже +5°C. Не замораживать.

Вышеуказанные рекомендации верны при t° +18°C и относительной влажности воздуха 55%. В других условиях время высыхания **LITOTHERM PRIMER Paint Acryl** может измениться.

Упаковка

Ведро 20 кг



Рекомендации

- Работы следует выполнять в сухих условиях при относительной влажности воздуха не более 80%. Наносить грунтовку **LITOTHERM PRIMER Paint Acryl** при температуре основания и окружающей среды от +5°C до +35°C.
- Не использовать **LITOTHERM PRIMER Paint Acryl** для грунтования магниевых, металлических и пластмассовых поверхностей.
- Не использовать грунтовку **LITOTHERM PRIMER Paint Acryl** в целях, не предусмотренных в настоящей технической инструкции.
- Исключить хранение канистр с грунтовкой **LITOTHERM PRIMER Paint Acryl** под открытым солнцем и в жарких помещениях.
- Инструменты сразу же после окончания работ следует вымыть чистой водой. Высохшие остатки **LITOTHERM PRIMER Paint Acryl** можно удалить только растворителем.

Меры предосторожности

Хранить в местах недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать защитные перчатки. Избегать попадания раствора на кожу и в глаза. При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Региональный представитель

Изготовитель оставляет за собой право совершенствовать состав продукции, вследствие чего некоторые её свойства могут значительно отличаться от вышеуказанных. Изготовитель сохраняет за собой право вносить изменения в данное техническое описание, связанные с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае применения материалов **LITOKOL**, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка потребителем, так как вне влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно если одновременно используются материалы других фирм. Инструкция производителя содержит данные и рекомендации, основанные на собственном опыте и проведённых исследованиях, и не учитывает какие-либо специфические условия. Инструкция носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления претензий имущественного характера. Если у Вас возникнет необходимость в консультации относительно применения продукции **LITOKOL**, обращайтесь, пожалуйста, в сервисную консультационную службу **LITOKOL**.

Произведено в РФ на дочернем предприятии **LITOKOL S.p.A. (Италия)**
ООО «Ногинский комбинат строительных смесей» (ООО «НКСС»)
142410, Московская обл. г. Ногинск, ул. Бетонная, дом 1

ООО «ЛИТОКОЛ»
111250 Москва, пр-д Завода «Серп и Молот»,
д. 6, стр. 1, 8 этаж
тел. (495) 380-22-33, факс (495) 780-35-25
litokol@litokol.ru, www.litokol.ru
© – Зарегистрированная торговая марка