

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ

- акриловая
- силиконовая
- силикатная
- силикатно-силиконовая

Готовые декоративные штукатурки



- ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАЩИТНО- ДЕКОРАТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- ФАКТУРЫ «ШУБА» И «КОРОЕД»
- КОЛЕРОВКА В БОЛЕЕ 800 ЦВЕТОВ
- АТМОСФЕРО- МОРОЗОСТОЙКИЕ
- УДАРОПРОЧНЫЕ И ЦВЕТСТОЙКИЕ
- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению декоративная штукатурка **ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ** (далее декоративная штукатурка) предназначена для создания декоративно-защитного финишного покрытия при отделке различных поверхностей, в т.ч. при устройстве системы фасадной теплоизоляции Основит (СФТК). Рекомендуются к применению на фасадах, цоколях, балконах, откосах; в жилых, административных, коммерческих помещениях, местах общественного пользования. Для создания покрытия на коттеджах, высотных жилых зданиях, сооружениях социального и коммерческого назначения. Выпускается в виде базы под колеровку и может быть колерована в соответствии с колеровочной системой Основит и другими колеровочными системами. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Декоративная штукатурка имеет высокую адгезию к штукатурным армированным слоям СФТК **ОСНОВИТ** и минеральным основаниям, таким как:

- базовый штукатурный состав **ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС**;
- цементно-песчаные штукатурки;
- плотный и гладкий бетон;
- гипсовые штукатурки (внутри зданий);
- листовые гипсовые материалы — ГВЛ, ГКЛ и т.д. (внутри зданий).

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

- Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2011.
- Основание должно быть твёрдым, прочным, сухим, чистым и обладать достаточной несущей способностью.
- Поверхность основания должна быть предварительно очищена от разного рода загрязнений, пыли, следов жира, масел, смазок, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную способность финишного покрытия. Цементные штукатурки должны выдерживаться не менее 7 дней. Монолитные бетонные основания должны быть выдержаны не менее 28 суток.
- Поверхность основания должна быть достаточно гладкой и ровной, без волнообразных участков, каверн, выступов и иных дефектов.

Декоративный финишный слой не скрывает дефектов основания!

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание под нанесение декоративной штукатурки должно быть прочным, сухим, чистым и ровным. Неровности основания необходимо предварительно выровнять соответствующей штукатуркой **ОСНОВИТ**, рекомендованной для применения в данных условиях. Для улучшения эксплуатационных свойств и удобства нанесения основание рекомендуется обработать кварцевым грунтом **ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54W**. Основание готово к нанесению декоративной штукатурки только после полного высыхания грунта, но не ранее чем через 2 часа. При нанесении колерованной декоративной штукатурки рекомендуется использовать колерованный в тон применяемой декоративной штукатурки грунт.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

- Непосредственно перед применением декоративную штукатурку необходимо перемешать в заводской упаковке в течение 0,5-1 минут низкооборотистым строительным миксером или электродрелью с соответствующей насадкой.
- При необходимости возможно добавление небольшого количества воды (не более 200 мл на ведро 25 кг) для получения нужной консистенции. При этом, во избежание разнотона, равное количество воды необходимо добавить в каждое ведро штукатурки, используемой на одном объекте.

НАНЕСЕНИЕ

- Декоративная штукатурка наносится на поверхность равномерным слоем с помощью шпателя и кельмы из нержавеющей стали на толщину максимальной фракции наполнителя.
- После нанесения необходимо «срезать» лишний материал металлической или пластиковой тёркой под углом 30° к поверхности, чтобы оставшийся слой не превышал толщину зерна.
- Сразу после нанесения штукатурный слой фактурировать равномерными движениями в одном направлении с помощью пластиковой кельмы. Рабочее время (период времени от нанесения декоративной штукатурки на стену до окончания возможности фактурирования) составляет до 30 - 40 минут, в зависимости от температурно-влажностных условий и особенностей применения.
- Окончательный вид рисунка фактуры на поверхности зависит от типа декоративной штукатурки («короед», «шуба») и от направления движения пластиковой кельмы: горизонтальный, вертикальный, пересекающийся, круговой, волнообразный. Рабочие поверхности инструмента следует периодически очищать от остатков подсохшего материала.
- Нанесение декоративной штукатурки следует производить непрерывно «от угла до угла» стены, во избежание образования видимых стыков и наплывов между наносимым и подсохшим материалом.
- При вынужденном прерывании штукатурных работ следует вдоль линии, где необходимо закончить штукатурный слой, приклеить малярный скотч, затем нанести штукатурку с заходом на скотч, создать фактуру и сразу удалить скотч вместе с остатками материала.
- Окончание операции рекомендуется «привязывать» к вертикальной линии оконных проемов и других элементов фасада, визуальнo разделяющих фасад на части.
- В процессе производства и после окончания работ по нанесению декоративной штукатурки на фасаде здания необходимо обеспечить защиту от воздействия дождя, ветра, прямых солнечных лучей, пыли в течение 2-4 суток в зависимости от погодных условий.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- При работе с материалами ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ следует использовать инструменты из нержавеющей сталей, во избежание образования следов окисления на поверхности финишного покрытия.
- Не рекомендуется наносить декоративную штукатурку при температуре окружающего воздуха выше + 30 °С и ниже +5 °С, при воздействии прямых солнечных лучей, сильном ветре, а также при сочетании этих факторов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.
- При попадании раствора в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.
- После выполнения работ используемые инструменты и оборудование необходимо тщательно промыть чистой водой, предотвратив затвердевание раствора.
- Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	По каталогу <i>ОСНОВИТ</i> Color Chart, NCS, RAL
Основная фракция наполнителя (указана на стикере)	1,5 мм, 2,0 мм, 3,0 мм
Плотность	около 1,7 кг/дм ³
Открытое время	не менее 15 минут
Рабочее время	30-40 минут
Время полного высыхания	24 часа
Адгезия к основанию (прочность сцепления)	не менее 0,65 Мпа
Расход штукатурки:	1.5 WS – 2,5 - 2,8 кг/м ² 2.0 WS – 3,2 - 3,5 кг/м ² 2.0 WK – 2,8 – 3,1 кг/м ² 3.0 WK – 3,9 – 4,2 кг/м ²
Морозостойкость	100 циклов
Температура окружающей среды и основания при нанесении	+5 °С...+30 °С
Температура окружающей среды и основания при эксплуатации	-50 °С...+70 °С
Температура транспортировки и хранения	+5 °С...+30 °С

*Вышеуказанные рекомендации верны при $t +23$ °С и относительной влажности воздуха 55 %.
В других условиях время схватывания и высыхания может измениться.*

Больше
продукции
ОСНОВИТ
на сайте

