

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУ "ЦСМ Московской области"  
N РОСС.RU.0001.21ПТ43 действителен до 07.04.2016г.  
N ГСЭН.RU.ЦОА.023.554 действителен до 09.06.2015г.  
г.Орехово-Зуево, ул.Коминтерна,1  
телефон (8-496) 412-16-35**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 0377/0377-М13 от 11.03.2013г.**

Наименование испытуемой продукции: Теплоизоляционный материал – плиты из экструзионного полистирола торговой марки «ПОЛИСПЕН»

Типовые представители: фрагмент плиты из экструзионного полистирола торговой марки «ПОЛИСПЕН»

Вид испытаний: Испытания на соответствие требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» п.3, Приложение 6.1

Заказчик: Общество с ограниченной возможностью «ПКФ ПОЛИСПЕН»  
Юридический адрес (заявителя): Россия, 613048, Кировская область, Кирово-Чепецкий р-он, г.Кирово-Чепецк, ул.Производственная, д.5

Регистрационный № образца: 0377-М13

Дата получения образца: 25.02.2013г.  
Время проведения испытаний: 26.02.2013г. – 11.03.2013г.

Изготовитель: Общество с ограниченной возможностью «ПКФ ПОЛИСПЕН»  
Фактический адрес (изготовителя): Россия, 613040, Кировская область, Кирово-Чепецкий р-он, г.Кирово-Чепецк, район УАТ

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	ПДК и нормы	Результаты испытаний
<b>Органолептические показатели</b>				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях, балл	Инструкция № 880-71	----	не более 2	отсутствует
<b>Санитарно-химические миграционные показатели</b> Модельная среда – воздушная среда Время экспозиции-24 часа. Температура в камере 23 <sup>0</sup> С Соотношение площади поверхности образца к объему камеры = 1м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>				
Дибутилфталат, мг/м <sup>3</sup> , не более	МУК 4.1.738-99	ГЖХ «Кристалл 2000М»	0,10	<0,01
Диоктилфталат, мг/м <sup>3</sup> , не более	МУК 4.1.738-99	ГЖХ «Кристалл 2000М»	0,02	<0,01
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup> , не более	МУК 4.1.1272-03	ГЖХ «Кристалл 2000М»	0,01	<0,01
Акрилонитрил, мг/м <sup>3</sup> , не более	РД 52.04.186-89	ГЖХ «Кристалл 2000М»	0,03	<0,01
Стирол, мг/м <sup>3</sup> , не более	МР 01.023-07	ГЖХ «Кристалл 2000М»	0,002	<0,001
<b>Токсикологические показатели</b>				
Индекс токсичности, %	МР №29 ФЦ/4746	«Биотокс-10»	70-120	84,6

Проверенные образцы изделий соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в части проверенных показателей. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Перепечатка протокола запрещена.

Результаты испытаний подтверждаю:  
Начальник испытательного центра

Ответственный за протокол



Фролова И.В.

Волкова Н.Ф.