



ООО Испытательный центр  
- ВЕКТОР -

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

---

КИРОВ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ВЕКТОРСТРОЙИСПЫТАНИЯ»  
ООО «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ВЕКТОР»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
NPOCC RU.0001.21СЛ83  
Действителен до 06 июня 2010 года

АДРЕС: 610047, г. Киров, Октябрьский проспект, 1а, корп.35  
ТЕЛЕФОНЫ: 238084; 233929 ТЕЛЕФАКС: 234844

**Протокол испытаний**

**От 07 декабря 2007 года**

**№ ИЦ - 45Д/2007**

**Цель испытаний:** типовые испытания

**Вид продукции:** плиты полистирольные вспененные экструзионные «Полиспен»

**Производитель продукции:** ООО «Полиспен»

Адрес: 613044, Россия, г. Кирово-Чепецк Кировской обл., ул Маяковского, д. 1

**Сведения об испытываемых образцах:**

- образцы плит полистирольных «Полиспен» для испытаний по определению теплофизических характеристик. Размеры: 350x350x50 мм, кол-во- четыре штуки. Образцам присвоены условные номера Т-1...T4.
- образцы плит полистирольных «Полиспен» для испытаний по определению физико-механических характеристик (сопротивление сжатию). Размеры: 100x100x50 мм, кол-во- сорок штук. Образцам присвоены условные номера Т-5...T44.
- образцы плит полистирольных «Полиспен» для испытаний по определению физико-механических характеристик (прочность при изгибе). Размеры: 160x50x50 мм, кол-во- сорок штук. Образцам присвоены условные номера Т-45...T84.

**Заявитель - ООО «Полиспен»**

**Сопроводительное письмо :** Гарантийное письмо ООО «Полиспен» № 12 от 25.06.2007

**Определяемые показатели** : в процессе испытаний на долговечность- 90 циклов температурно-влажностных воздействий (50 условных лет эксплуатации)

- теплопроводность;
  - прочность на сжатие при 10% деформации;
  - прочность при статическом изгибе;
  - водопоглощение,
- паропроницаемость, сопротивление паропроницанию


**Методика испытаний:** ГОСТ 17177-94, ГОСТ 7076-99, ГОСТ 25898-83.

**Дата испытаний образцов:** 06.08.2007-07.12.2007

**Результаты испытаний:** Результаты испытаний приведены в приложении.

**Заключение:** В соответствии с заявкой ООО «Полиспен» проведены испытания на долговечность образцов плит полистирольных вспененных экструзионных «Полиспен» при циклических температурно- влажностных воздействиях характерных для климатических условий центральных районов России. Методика испытаний была представлена «Программой типовых испытаний» разработанной ООО «Полиспен». В соответствии с данной методикой один цикл температурно- влажностных воздействий, включающий двукратное понижение температуры до -40°C, чередующееся с нагревом образцов до +40°C и последующей выдержкой в воде, эквивалентен одному условному году эксплуатации теплоизоляционного материала в трёхслойной ограждающей конструкции.

**Цикл температурно-влажностных воздействий на образцы пенополистирольных плит в климатической камере в течение суток.**



Перед началом испытаний определялась плотность материала образцов, которая составила 38,1 кг/м.

По окончании испытаний

уменьшилось:

- значение показателя теплопроводности на 6,7%,
  - значение показателя прочности на сжатие при 10% деформации на 2,9%,
  - значение показателя прочности при статическом изгибе на 4,2%,
- увеличилось:
- значение показателя водопоглощение на 17%.

Паропроницаемость, сопротивление паропроницанию определялись один раз на образцах не подвергавшихся температурно- влажностным воздействиям.

Директор ООО «ИЦ «Вектор»

Смертин В.П.



Исполнено на 3-х листах, 3 экз.

1. – ООО « ИЦ « Вектор»
2. – ООО «Полиспен»
3. – ООО «Полиспен»

Исп. Сладков Ю.А.

## Таблица испытаний

Приложение к протоколу № ИЦ- 45 Д/2007

Контролируемый параметр	Значение параметра				Изменение параметров после испытаний (90 циклов), %	
	Количество циклов испытаний			Контрольные образцы		
	30	60	90			
Теплопроводность, $\lambda$ , Вт/м°С	0,031	0,032	0,032	0,030	6,7	
Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа	0,36	0,35	0,35	0,36	2,9	
Прочность при статическом изгибе, МПа	0,49	0,48	0,48	0,50	4,2	
Водопоглощение за 24 часа по объёму/по массе, за сутки, %	0,32/8,69	0,32/8,69	0,34/9,23	0,29/8,00	17	
Сопротивление паропроницанию слоя материала, $\text{м}^2\text{чПа}/\text{мг}$	-	-	-	60,84	-	
Паропроницаемость, $\text{мг}/\text{м}^2\text{* Па}$	-	-	-	0,024	-	

Ведущий инженер

  
10.12.2007

Сладков Ю.А.

Инженер по качеству

  
07.12.2007

Демаков А.Я.