



## vetonit prim facade

### фасадная грунтовка

- Паропроницаемая
- Для наружных и внутренних работ
- Возможность транспортировать при отрицательных температурах –5 циклов



#### НАЗНАЧЕНИЕ

- Для подготовки оснований перед монтажом минеральной ваты и пенополистирола при устройстве систем теплоизоляции Weber (СФТК); перед нанесением минеральной декоративной штукатурки, перед окраской акриловыми, силикатными, силиконовыми красками; под последующее оштукатуривание и шпаклевание; оклейку обоями, приклеивание плитки.
- Для наружных и внутренних работ.
- Для предварительной подготовки оснований из бетона, ячеистого бетона, кирпича керамического и силикатного, ЦСП, ГКЛ, ГВЛ, штукатурок и шпаклевок.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	бесцветный
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), не ниже, %	6
Расход* на 1 слой, мл/м <sup>2</sup>	100-150
Температура нанесения, °С	+10...+30
Количество слоев	1-2
Время высыхания одного слоя**, час	1-2

\*При обработке оснований расход материала зависит от качества и впитываемости поверхности.

\*\*Перед нанесением следующего слоя убедитесь, что первый слой хорошо высох – образовавшаяся пленка не должна липнуть к рукам.

Фасовка: Пластиковая канистра – 10 л.  
Паллета – 60 канистр / 600 кг.

Хранение: срок хранения в неповрежденной и герметичной упаковке вдали от солнечных лучей, при температуре от +5 до +30 °С – 12 месяцев. Допускается 5 циклов заморозки общей длительностью не более 2 недель.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхности должны быть сухими (влажностью не выше 3%), очищенными от масел, жиров, остатков меловой побелки, битумных мастик, отслаивающихся покрытий. Все слабые и осыпающиеся участки поверхности удалить механически. При необходимости обеспылить основание (пропылесосить).

### НАНЕСЕНИЕ

Грунтовку можно наносить любым удобным способом: кистью, щеткой, валиком или распылителем. Сильновпитывающие и пористые основания рекомендуется грунтовать не менее двух раз. При нанесении первого слоя необходимо разбавить грунт 1:1 с чистой водой. Для нанесения последующих слоев использовать неразбавленную грунтовку, необходимо соблюдать время межслойной сушки – не менее 30 мин. Во всех остальных случаях использовать неразбавленный продукт. Время высыхания зависит от вида основания и параметров окружающей среды.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

Температура окружающей среды и основания должна быть не ниже +10 °С. В случае замерзания грунтовки, перед использованием необходимо выдержать ее до полного оттаивания и тщательно перемешать. Не использовать нагревательные приборы для ускорения оттаивания.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Рекомендуется использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей; при попадании в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей!

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Неиспользованный материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию.



Все представленные в описании технические характеристики и рекомендации по технологии проведения работ верны для температуры окружающей среды  $20 \pm 2$  °С и относительной влажности воздуха  $60 \pm 5$ %. В иных условиях показатели качества материала могут отличаться от указанных.

При работе с материалом, кроме данного технического описания, необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за его применение в целях и условиях, не прописанных в данном техническом описании. При возникновении вопросов или сомнений в возможности применения материала следует обратиться на горячую линию и проконсультироваться с Техническими специалистами компании. Техническое описание, а также какие-либо рекомендации, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие версии автоматически становятся недействительными.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit в социальных сетях

**vetonit**  
SAINT-GOBAIN