



**we  
care**



**weber.min**

## декоративная минеральная штукатурка

- Под окраску
- Паропроницаемая
- Морозостойкая
- Не горючая



### НАЗНАЧЕНИЕ

- Для декоративно-защитной отделки базовых штукатурных слоев систем фасадного утепления **weber.therm, weber.therm min.**
- Для декоративно-защитной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений.
- Для оштукатуривания по следующим основаниям: бетон; базовые штукатурные слои систем фасадного утепления; поверхности, выполненные цементными, цементноизвестковыми, известково-цементными штукатурками и шпаклевками.





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	светло-серый/белый
Вяжущее	цемент, известь
Расход воды, л/кг	0,18–0,23
Плотность раствора, кг/м <sup>3</sup>	1200-1800
Температура нанесения	от +10 до +30 °С
Расход смеси, кг/м <sup>2</sup>	
1,5 мм «шуба»	2,0–2,2
2,0 мм «шуба»	2,8–3,0
2,0 мм «короед»	2,4–2,6
Время жизни раствора, ч	1
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее	0,35
Предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток, МПа, не менее	3,5
Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее	1
Морозостойкость, циклов, не менее	100

Фасовка: бумажные трехслойные мешки со средним слоем из полиэтилена 25 кг.

Хранение: 12 месяцев со дня изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении с относительной влажностью воздуха не более 60 %.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, сухим, прочным и не должно подвергаться усадке или деформации. Основание необходимо очистить от пыли, грязи и всех легко отслаивающихся частей и разделяющих веществ, которые уменьшают адгезию. Все неровности необходимо выровнять подходящим материалом. Температура основания и окружающей среды должна быть не менее +10 °С. За 24 часа до нанесения штукатурки, основание необходимо обработать грунтовкой **weber.prim facade**, **weber.prim optimus** или **weber.prim multi** (в разбавлении с чистой водой 1 : 1) при помощи малярной кисти или валика.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Залить в чистую емкость 4,5-5,75 литров воды и засыпать мешок со штукатуркой (25 кг). Замешивать раствор необходимо в чистой воде при температуре около +20 °С. Перемешивать смесь необходимо при помощи миксера или дрели с насадкой для штукатурных растворов, со средней скоростью вращения 400-600 об/мин до достижения однородной консистенции без комков. Раствор выдерживают в течение 5 минут, а затем еще раз перемешивают в течение 1 минуты. Раствор должен быть использован в течение 1 часа. Периодически перемешивайте раствор, без добавления воды!

### НАНЕСЕНИЕ

Декоративную штукатурку наносить на загрунтованную поверхность при помощи полутерка из нержавеющей стали. Полутерок необходимо держать под углом 50-70° к поверхности. Толщина слоя должна соответствовать максимальному размеру зерна заполнителя.

Затирку поверхности, для проявления фактуры, необходимо производить при помощи пластикового полутерка спустя некоторое время, когда растворная смесь перестанет липнуть к инструменту. Фактуру формируют круговыми

движениями, слегка прижимая полутерок к поверхности штукатурки. Во время затирки необходимо удалять связующее с поверхности полутерка, периодически очищая его. При необходимости прервать работу, границу заклеить малярной лентой, завершить нанесение штукатурки с заходом на ленту. Не дожидаясь высыхания штукатурки удалить ленту вместе со штукатуркой.

Во время выполнения работ и в течение 24 часов необходимо защитить фасад от попадания прямых солнечных лучей, сильного ветра и дождя.

### ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Не ранее чем через 3 суток, в зависимости от погодных условий для выравнивания впитывающей способности основания.

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой сразу после окончания работ.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.

