

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА MINERAL BARK ОПТИМА



БОЛАРС®
производство отделочных материалов



- УДАРОПРОЧНАЯ
- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

15; 25;
45
КГ


от 10
лет
долговечность

внутренние и
наружные работы

выдерживает
санобработку

легко наносится

ГОСТ
55818-2013



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Декоративная штукатурка БОЛАРС «Mineral Bark» для фасадных и внутренних работ. Изготовлена на основе натуральной мраморной крошки, природных наполнителей, водной дисперсии и акрилового полимера. Образует покрытие, напоминающее структуру коры дерева, изъеденную короедом. Выпускается в фракциях: 1,5 / 2,0 / 2,5 мм.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Основание должно быть чистым, прочным, ровным и иметь достаточную несущую способность. Удалите с него ослабляющие скелетные вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем. При необходимости выровняйте основание штукатурными составами БОЛАРС.



Обработайте основание грунтом «Укрепляющий» или «Глубокого проникновения», а затем грунтом «Acryl-primer quartz» белым или колерованным в цвет декоративной штукатурки. Нанесение декоративной штукатурки производите не ранее, чем через 12 часов после нанесения грунта.




Перемешайте штукатурку в банке, при необходимости разбавьте до требуемой вязкости водой (не более 5 % от общей массы).



С помощью широкого шпателя или металлической кельмы из нержавеющей стали нанесите материал на основание движением снизу вверх, держа инструмент под углом 10-15° к основанию. Излишки раствора снимите до толщины слоя, равного величине зерна.



После того, как раствор начнет схватываться, рисунок зашлифуйте, одновременно корректируя его пластиковой кельмой. Для получения фактуры «короед» поверхность затрите круговыми движениями. Для получения фактуры «дождик» штукатурку затрите движениями вверх вниз.



Штукатурку наносите на поверхность стен «от угла до угла» без перерыва. В процессе отделки рабочую поверхность пластиковой кельмы необходимо постоянно очищать от налипшей крошки. По завершении работ инструменты промойте чистой водой.

В случае необходимости, окрашивание декоративной силиконовой краской БОЛАРС «Effect» возможно через 48 часов после нанесения, акриловой краской «Elit-decor» - через 7 суток. Время полного высыхания 48 часов (при нормальных условиях окружающей среды). Первоначальная твердость набирается через 7 суток, окончательная через 14 суток. Необходимо берегать готовое покрытие от воздействия дождя в течение первых 5 суток. При погодных условиях, отличающихся от нормальных (температура ниже +20°C, относительная влажность более 70%) рекомендуется берегать готовое покрытие от воздействия дождя до 14 суток после окончания работ. При температуре ниже +10°C покрытие необходимо защищать от дождя в течение 21 суток.

Расход материала

Фр. 1,5 – 1,5-2,0 кг/м²; фр. 2,0 мм – 2,0-2,5 кг/м²; фр. 2,5 – 2,5-3,0 кг/м².

Колеровка и разбавление

Цвет: белый, колеруется по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др. Разбавление не требуется. При необходимости добавьте воды не более 5% от массы штукатурки и тщательно перемешайте.

Меры предосторожности

Материал пожаровзрывобезопасен. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть их водой. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Фасовка и хранение

Выпускается в пластиковых ведрах 15 кг, 25 кг и 45 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Срок годности 2 года с даты изготовления в оригинальной не вскрытой упаковке изготовителя.

Технические характеристики

основа	акриловая
pH	8-9
адгезия к бетону	0,9 МПа
стойкость к статическому воздействию воды	не менее 120 ч
стойкость к воздействию щелочи	не менее 120 ч
температура применения	от +5 до +35°C
температура эксплуатации	от -40 до +60°C
долговечность	не менее 10 лет
морозостойкость при транспортировке	не менее 5 циклов