



# Archin

## АРХИН

### КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

15 кг

# 5



#### Область применения

Краска водно-дисперсионная для высококачественной покраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью. Образует благостойкое покрытие, устойчивое к легкому мытью мягкой поролоновой губкой с применением бытовых недорогих моющих средств.

Применяется по бетонным, оштукатуренным, зашпаклеванным, гипсокартонным, кирпичным, дощатым деревянным поверхностям, ДСП и ДВП, а также для обояй под покраску. Подходит для покраски как новых, так и ранее окрашенных поверхностей. Не используется по поверхностям, окрашенным силикатными красками!

Может применяться в качестве подкладочного слоя в однослойных системах декоративной отделки класса пожарной безопасности Г1.

#### Порядок проведения работ:

##### Подготовка к покраске

Температура воздуха в помещении и основания должны быть выше 10° С. Относительная влажность не выше 80%.

Поверхность под покраску должна быть сухой, очищенной от пыли и влаги. Гладкую, блестящую поверхность отшлифовать до матового состояния. Неровности поверхности выровнять Шпатлевкой полимерной Archin 3.

Для выравнивания впитывающей способности минеральные основания рекомендуется обработать Грунтом под покраску Archin 24 или Краской интерьерной ARCHIN 5, разбавленной чистой водой не более 1 литра на 15 кг краски.

При покраске обояй под покраску грунтование не требуется.

Краска колеруется на заводе-изготовителе

Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии. Для проверки цвета сделайте пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.

Перед применением необходимо перемешать краску до однородной консистенции. При необходимости краску допускается разбавить водой, но не более 500 мл на ведро 15 кг.

##### Покраска

Краска наносится валиком, кистью или при помощи безвоздушного красочного аппарата высокого давления в один или два слоя на предварительно загрунтованную, согласно настоящей инструкции, поверхность.

При покраске обояй рекомендуется проводить пробное выкрашивание на небольшом участке стены с целью оценки качества покрытия и совместимости материалов (клей, обои) с краской.

Второй слой можно наносить через 2 часа после нанесения первого.

##### Эксплуатация покрытия

Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели. В течение указанного периода избегать очистки поверхности. Если поверхность необходимо очистить вскоре после покраски, сделайте это без лишних усилий сухой или слегка влажной мягкой губкой.

Через месяц после покраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8–10) с помощью мягкой ткани или губки. Придерживаться указанной производителем моющего средства. После очистки поверхность необходимо вымыть чистой водой. Покрытие следует мыть, не оставляя подтеков и разводов, большими участками сверху вниз, пока не будет очищена вся поверхность. После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия.

#### Технические характеристики

Цвет:	× см. на крышке
Степень блеска:	× матовая
Расход при нанесении в один слой:	× 0,1 – 0,15 кг / м <sup>2</sup>
Расход при нанесении в два слоя:	× 0,2 – 0,3 кг / м <sup>2</sup>
Класс пожарной безопасности:	× Г1
Время высыхания до следующего этапа работ:	× 2 часа *
Время полного высыхания:	× 28 суток *
Морозостойкость при транспортировке:	× 5 циклов замерзания / оттаивания
Температура:	× профилактика работ: +5...+30°C. × эксплуатации: +5...+70°C.
Срок хранения:	× 18 месяцев.

\* значения актуальны при температуре 20°C и влажности воздуха 60%

#### Упаковка и хранение:

Храните краску в ведрах с плотно закрытой крышкой. Предохраняйте ведро с краской от чрезмерного нагрева и хранения под прямым солнечным светом. Рекомендуется хранение в сухом помещении при температуре выше +5° С.

Возможно хранение и транспортировка при отрицательных температурах. Материал выдерживает 5 циклов замерзания / оттаивания в заводской невскрытой упаковке.

**ВНИМАНИЕ!** Нельзя ускорять процесс оттаивания с помощью нагревательных приборов.

Размораживать при комнатной температуре. После размораживания тщательно перемешать миксером.

#### Меры предосторожности:

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.

При работе избегать длительного контакта с кожей. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей. Руки, инструмент и тару очищать теплой водой. Утилизировать как строительный мусор.

#### Состав

Вода, полимерная дисперсия, пигменты, оксид титана, тонкомолотый наполнитель, модифицирующие добавки.

Изготовлено по ТУ 20.30.11-006-39557581-2022.