

ПВХ мембрана для гидроизоляции кровли

БАУХИМ КЛАССИК

Кровельная мембрана на основе высококачественного пластифицированного ПВХ, стабилизированная к воздействию УФ-излучения.

В состав материала входят антипирены и специальные стабилизаторы, обеспечивающие устойчивость покрытия к эксплуатационным воздействиям. Повышенная эластичность мембраны упрощает укладку при отрицательных температурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Высокая скорость монтажа



Устойчивость к УФ-излучению



Безогневой метод укладки в 1 слой



Прочность при растяжении до 1100 Н



Стойкость к механическим нагрузкам



Повышенная пожарная безопасность



Гибкость на брусе до -30 °C



Прочность сварного шва до 700 Н

Плоские кровли

Гидроизоляция неэксплуатируемых плоских кровель с использованием механической системы крепления к основанию.

Балластные кровли

Гидроизоляция плоских кровель с фиксацией мембраны балластным слоем без механического крепления к основанию.

Террасные кровли

Гидроизоляция кровель под террасы, пешеходные зоны и зоны отдыха с последующим устройством защитных и финишных слоев.

Малоуклонные кровли

Гидроизоляция малоуклонных кровель с малым уклоном и сложными узлами примыканий.

ТУ 22.23.19-001-87414003-2026
ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

Применяется в составе гидроизоляционных систем при новом строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов промышленного, гражданского и инфраструктурного назначения

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортировка рулонов полимерных мембран должна осуществляться в крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении, при этом на одном поддоне допускается размещение не более трех рулонов по высоте. Разрешено перевозить поддоны с полимерными мембранами в три ряда по высоте, при условии равномерного распределения веса верхних поддонов на рулоны нижних рядов с использованием деревянных щитов или дополнительных поддонов.

Наименование показателя	ед. изм.	Значение	Метод испытания
Толщина	мм	1,2 / 1,5	ГОСТ EN 1849-2
Ширина	м	2,1	ГОСТ Р 57417
Длина	м	20 / 25	ГОСТ Р 57417
Максимальная сила растяжения (вдоль)	Н/50 мм	≥ 1100	ГОСТ 31899-2, EN 12311-2
Максимальная сила растяжения (поперек)	Н/50 мм	≥ 900	ГОСТ 31899-2, EN 12311-2
Относительное удлинение при макс. силе	%	≥ 15	ГОСТ 31899-2, EN 12311-2
Сопrotивление раздиру	Н	≥ 150	ГОСТ Р 56583, EN 12310-2
Полная складываемость при отрицательной температуре	°C	-30	ГОСТ EN 495-5
Водопоглощение по массе	%	≤ 0,3	ГОСТ 2678
Изменение линейных размеров (80°C, 6 ч)	%	≤ 0,5	ГОСТ EN 1107-2
Старение под УФ (не менее 5000 ч)	-	нет трещин	ГОСТ 32317, EN 1297
Прочность сварного шва на сдвиг	Н/50 мм	≥ 700	ГОСТ Р 56911, EN 12317-2
Сопrotивление статическому продавливанию	кг	≥ 20	ГОСТ EN 12730
Водонепроницаемость	-	отсутствие следов проникновения воды	ГОСТ EN 1928 (метод В)
Класс горючести	-	Г4	ГОСТ 30244-94

ХРАНЕНИЕ:

Рулоны полимерных мембран следует хранить на поддонах, отсортированными по маркам, в сухом закрытом помещении или под навесом, в горизонтальном положении, не более чем в два ряда по высоте, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Требованиям действующих строительных норм и правил.

«ООО БАУХИМ»

Телефон: +7 487 257-30-09

bauchem.ru

E-mail: info@bauchem.ru

