

Неармированная полимерная ПВХ мембрана

БАУХИМ КОНТУР

Неармированное рулонное полотно на основе пластифицированного поливинилхлорида, предназначенное для системы гидроизоляции кровельных конструкций. За счёт отсутствия армирующего каркаса мембрана обладает повышенной эластичностью, что упрощает работу на криволинейных участках и в зонах сложных примыканий. Материал сохраняет рабочие свойства при отрицательных температурах и пригоден для применения в любых климатических зонах согласно СП 131.13330.2025. Не допускается прямой контакт с битумосодержащими материалами, растворителями, а также с пенопластами и пеностеклом.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Высокая скорость монтажа



Устойчивость к УФ-излучению



Безогневой метод укладки в 1 слой



Удлинение при растяжении 200 %



Стойкость к механическим нагрузкам



Расширенный температурный диапазон сварки



Гибкость до -30 °C



Прочность сварного шва до 700 Н

Примыкания

Устройство примыканий кровельной мембраны к вертикальным поверхностям и элементам кровельных конструкций.

Внутренние и наружные углы

Оформление и усиление внутренних и наружных углов кровельных конструкций.

Трубы и проходные элементы

Оформление узлов обхода труб и других проходных элементов кровли.

Воронки и аэраторы

Оформление и усиление узлов воронок, аэраторов и других сложных элементов кровли.

ТУ 22.23.19-001-87414003-2026
ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

ПВХ мембрана БАУХИМ Контур применяется для изготовления элементов усиления, устройства примыканий, оформления внутренних и наружных углов, обхода труб, воронок, аэраторов и других кровельных конструкций.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортировка рулонов полимерных мембран должна осуществляться в крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении, при этом на одном поддоне допускается размещение не более трех рулонов по высоте. Разрешено перевозить поддоны с полимерными мембранами в три ряда по высоте, при условии равномерного распределения веса верхних поддонов на рулоны нижних рядов с использованием деревянных щитов или дополнительных поддонов.

Наименование показателя	ед. изм.	Значение	Метод испытания
Видимые дефекты	-	отсутствуют	ГОСТ EN 1850-2
Толщина	мм	1,5	ГОСТ EN 1849-2
Ширина	м	0,5 / 1 / 2	ГОСТ Р 57417
Длина рулона	м	10	ГОСТ Р 57417
Сопротивление статическому продавливанию	кг	≥ 20	ГОСТ EN 12730 (метод В)
Относительное удлинение при макс. силе	%	≥ 200	ГОСТ 31899-2
Сопротивление раздиру сварного шва	Н/50 мм	≥ 350	ГОСТ Р 56584
Прочность сварного шва на сдвиг	Н/50 мм	≥ 700	ГОСТ Р 56911
Водопоглощение по массе	%	≤ 0,1	ГОСТ 2678
Изменение линейных размеров при 80 °C	%	≤ 0,5	ГОСТ EN 1107-2
Водонепроницаемость (10 кПа, 24 ч)	-	водонепроницаем	ГОСТ EN 1928 (метод В)
Группа горючести	-	Г4	ГОСТ 30244
Группа воспламеняемости	-	В3	ГОСТ 30402
Группа распространения пламени	-	РП2	ГОСТ Р 51032

ХРАНЕНИЕ:

Рулоны полимерных мембран следует хранить на поддонах, отсортированными по маркам, в сухом закрытом помещении или под навесом, в горизонтальном положении, не более чем в два ряда по высоте, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Требованиям действующих строительных норм и правил.

«ООО БАУХИМ»

Телефон: +7 487 257-30-09

bauchem.ru

E-mail: info@bauchem.ru

