

# PLASTFOIL® FL

Техническая карта от 01.03.2019г.

Полимерная ПВХ мембрана для гидроизоляции кровли

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**PLASTFOIL® FL** — это полимерная гидроизоляционная мембрана из высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), армированная синтетической сеткой. В состав входит повышенная концентрация антипиренов, что позволяет входить в группу горючести Г1

## ПРИМЕНЕНИЕ

Полимерная мембрана предназначена для гидроизоляции плоских кровель с повышенными требованиями пожарной безопасности (возможна гидроизоляция балластных кровель). Также допустимо применение на скатных кровлях с углом наклона более 7° (12%). В системе скатных кровель ширина ПВХ мембраны не должна превышать 1,05 м, либо применение системы скрытых полос. Для большей эстетики применяется имитация фальца из омега-профиля, либо А-профиля ПВХ.

## Нормы/стандарты

- Полимерные мембраны для кровельной гидроизоляции в соответствии с EN 13956:2012
- ТУ 5774-005-54349294-2014
- №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

## Типовые размеры рулонов

Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м
1,2	2,1	25,0

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Технология укладки

#### Технология укладки:

В соответствии с действующим руководством по применению в кровлях полимерной мембраны **PLASTFOIL®**

#### Метод крепления:

Свободная укладка и механическое крепление. Полотна гидроизоляционной мембраны укладываются последовательно и механически крепятся к основанию по краю рулона в зоне перехлеста полотен и в местах примыканий к элементам кровли. При свободной укладке гидроизоляционный ковер пригружается балластом. Расчет количества крепежа выполняет технический отдел компании ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб». Первичный расчет можно произвести с помощью специализированной программы на сайте компании [www.plastfoil.ru](http://www.plastfoil.ru)

#### Технология сварки:

Швы свариваются внахлест с помощью автоматического и ручного электросварочного оборудования с использованием прикаточных роликов и возможностью регулирования температуры воздуха не менее, чем до +600 °С

#### Ограничение по укладке

Монтажные работы по укладке ПВХ-мембран производить строго в соответствии с действующим руководством по применению в кровлях полимерной мембраны **PLASTFOIL®**. Полимерная мембрана применяется во всех климатических зонах, при этом укладку ПВХ мембраны следует проводить при температуре окружающего воздуха от -20°С до +50°С. Применение химических комплектов таких как контактный клей/очиститель мембран возможно при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С. Пожалуйста, изучите техническую информацию по данному продукту

## УПАКОВКА

Кол-во рулонов в упаковке: 17 штук

## ХРАНЕНИЕ

Рулоны должны храниться в горизонтальном положении на паллетах в заводской упаковке без прямого воздействия солнечного света, дождя и снега. При соблюдении условий хранения срок годности материала не ограничен

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>		
<b>Нормативный документ</b>	ТУ 5774-005-54349294-2014	
<b>Дефекты внешнего вида</b>	отсутствуют	ГОСТ Р ЕН 1850-2-2011
<b>Прямолинейность, не более, мм на 10м</b>	30	EN 1848-2
<b>Плоскостность, не более, мм</b>	10	EN 1848-2
<b>Прочность при растяжении, метод А, Н/50 мм, не менее</b>		ГОСТ 31899-2011
- вдоль рулона	1100	
- поперек рулона	900	
<b>Удлинение при максимальной нагрузке, %, не менее</b>		ГОСТ 31899-2011
- вдоль рулона	17	
- поперек рулона	19	
<b>Сопrotивление раздиру (кровельные ПМ), Н, не менее</b>	200	EN 12310-2
<b>Полная складываемость при отрицательной температуре, °С, не более</b>	минус 35	ГОСТ EN 495-5-2012
<b>Гибкость на брус радиусом 5 мм, не должно быть трещин при температуре, °С, не более</b>	минус 50	ГОСТ 2678-94
<b>Водопоглощение, %, по массе, не более</b>	0,2	ГОСТ 2678-94
<b>Прочность сварного шва на раздир, Н/50мм, не менее</b>	350	EN 12316-2
<b>Прочность сварного шва на разрыв, Н/50мм, не менее</b>	700	EN 12317-2
<b>Водонепроницаемость, 0,2 МПа в течении 2 часов</b>	Водонепроницаем	ГОСТ Р ЕН 1928 В
<b>Сопrotивление граду, не менее, м/с</b>	25	EN 13583
<b>Сопrotивление динамическому продавливанию (ударная прочность), при отрицательных температурах, не должно быть трещин при температуре, °С, не более</b>	минус 30	Внутренняя методика компании
<b>Сопrotивление динамическому продавливанию (ударная прочность) по твердому основанию (по мягкому основанию), мм, не менее</b>	400 (700)	ГОСТ 31897-2011
<b>Сопrotивление статическому продавливанию, кг, не менее</b>	20	ГОСТ EN 12730-2011
<b>Стойкость к воздействию огня</b>	B <sub>ROOF</sub> (t1) B <sub>ROOF</sub> (t2) B <sub>ROOF</sub> (t3)	EN 13501-5 TS EN 1187
<b>Реакция на огонь</b>	Class E	EN 13501-1
<b>Старение под воздействием искусственных климатических факторов, УФ излучения, не менее 5000 часов</b>	соответствует	ГОСТ 32317-2012 (EN 1297)
<b>Изменение линейных размеров при нагревании в течение 6ч при 80°С, %, не более</b>	0,5	ГОСТ Р ЕН 1107-2-2011
<b>Пожарная классификация:</b>		
Группа горючести	Г1	ГОСТ 30244-94
Распространение пламени	РП1	ГОСТ 30444-97
Воспламеняемость	В2	ГОСТ 30402-96

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»

[www.plastfoil.ru](http://www.plastfoil.ru) [www.penoplex.ru](http://www.penoplex.ru)

8(812)329-54-04