

NO WATER

Гидроизоляционная мастика

Свойства

- готова к применению;
- легко наносится кистью или шпателем;
- эластичная;
- для наружных и внутренних работ;
- не содержит растворителей;
- экологически безопасна.

Область применения

Гидроизоляционная мастика NO WATER предназначена для гидроизоляции плоских и наклонных кровель, водосточных желобов, балконов, террас и фасадов. Может наноситься на бетонные, деревянные, металлические, асбестоцементные (этернитовые) и другие поверхности. Горизонтальные поверхности плоских кровель и балконов должны иметь уклон не менее 2% для того, чтобы исключить образование скоплений воды.

Подготовка основания

Основание должно быть достаточно прочным, плотным, ровным, очищенным от пыли и других препятствующих адгезии веществ и иметь достаточный уклон для стока воды. Влажность основания не должна превышать 1%. Глубокие трещины должны быть заполнены акриловым герметиком. Бетонные, цементно-песчаные и асбестоцементные основания предварительно загрунтовать грунтовкой Ceresit CT 17 или CT 777.

Выполнение работ

Перед применением мастику тщательно перемешать. Для получения надежной гидроизоляции покрытие из мастики после высыхания должно иметь равномерную толщину минимум 1 мм. Мастику наносят кистью или шпателем. Следующий слой мастики можно наносить с интервалом не менее 24 часов. Каждый последующий слой следует наносить в направлении перекрестном по отношению к предыдущему. В течение 3 суток после нанесения гидроизоляционное покрытие должно быть защищено от дождя и мороза. Пешеходное движение с целью технического обслуживания должно быть ограничено так, чтобы исключить повреждение гидроизоляционного покрытия. Свежие загрязнения материалом легко удаляются водой, засохшие можно удалить только механическим способом.



Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре основания от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Срок хранения

В сухих условиях, в оригинальной неповрежденной и герметичной упаковке, при температуре от +5 до +35°C – не более 12 месяцев со дня изготовления.

Предохранять от замораживания!

Упаковка

Гидроизоляционная масса NO WATER поставляется в пластиковых ведрах по 20 кг.

Технические характеристики

Состав NO WATER:	модифицированная водная дисперсия сополимеров акрилатов
Цвет:	белый
Консистенция:	паста
Плотность:	1,30–1,45 г/см ³
Температура транспортировки и хранения:	от +5 до +35°C
Температура применения:	от +5 до +40°C
Температура эксплуатации:	от –50 до +70°C
Расход NO WATER:	1–2 кг/м ² на 1 мм толщины слоя

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.



ООО «Хенкель Баутехник»

8-800-505-46-15 CeresitRussia

www.ceresit.ru

www.pro-fasade.ru —

все о штукатурных фасадах!

Ceresit Pro — клуб профессионалов

Качество для Профессионалов