



- Формат плитки, мм  
керамический гранит до 600\*600,  
натуральный и искусственный камень  
до 400\*400

# GLIMS® A-30

Смесь сухая клеевая для быстрой фиксации

Смесь клеевая эластичная для монтажа керамической плитки формата до 60x60 см и керамического гранита, натурального камня формата до 40x40 см, мозаики. Для внутренних и наружных работ.

основа (вяжущее)	цемент
цвет	серый
максимальная фракция (наполнитель), мм	0,3
адгезия (через 28 суток) при нормальных условиях, не менее МПа	≥1
время достижения адгезии 0,5 МПа, часов	6
время жизни раствора, мин	40
количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,23-0,25
прочность на сжатие/изгиб, МПа	10,0/3,0
толщина нанесения, мм	2-6
устойчивость к сползанию, мм	менее 0,5
время открытой жизни раствора, мин	10
время коррекции плитки, мин	15
поперечная деформация, не менее мм	не нормируется
время для ограниченных пешеходных нагрузок, ч	6
время полного набора прочности, суток	28
марка по морозостойкости, циклов	50
расход при толщине 1 мм, кг/м <sup>2</sup>	1,4
адгезия после испытаний на тепловое старение, МПа	1,0
адгезия после испытаний на морозостойкость, МПа	1,0
адгезия после испытаний в водной среде, МПа	1,0
классификация клеевой смеси по ГОСТ и EN12004	C1FT
формат плитки, мм	керамический гранит до 600*600, натуральный и искусственный камень до 400*400
температура укладки	от +5 до +35 °С
температура эксплуатации	от -50 до +70°С

- Быстрая фиксация 6 часов
- Для внутренних и наружных работ

- Влагостойкий

- Система «Теплый пол»

- Материал экологически безопасен, не содержит волокон асбеста

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность основания должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, краски и масляных пятен. Очищенную поверхность обработать грунтовкой GLIMS®PrimeГрунт с помощью кисти или валика. Если основанием служит гипсовая штукатурка, рекомендуется дважды обработать поверхность грунтовкой и дождаться полного высыхания. Вертикальные поверхности, имеющие неровности от 5 мм, рекомендуется предварительно (не менее чем за 24 часа) выровнять с помощью выравнивающих шпаклевок GLIMS®СтугоПрайм, GLIMS®Stukko-RF или штукатурки GLIMS®Tweed (минимальная толщина слоя 10 мм). Горизонтальные поверхности, имеющие неровности от 5 мм, рекомендуется предварительно (не менее, чем за 24 часа) выровнять с помощью наливных полов, в зависимости от условий: GLIMS®S-Base+, GLIMS®S-Level, GLIMS®CF-10, GLIMS®CF-40. При укладке на поверхность обогреваемых полов система подогрева пола должна быть

отключена за 24 часа до начала выполнения работ. При нанесении и отверждении материала температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5 до +35 °С.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,23-0,25 л воды на 1 кг сухой смеси (5,75-6,25 л на мешок смеси 25 кг) и тщательно перемешать строительным миксером до однородного состояния. Раствор находится в рабочем состоянии 40 минут после замешивания. Приготавливать необходимо такой объем раствора, который будет гарантировано использован в течение 40 минут.

## ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Раствор нанести на поверхность равномерным слоем 4-8 мм и «прочесать» зубчатым шпателем (размер зубца 4-10 мм). Плитка прикладывается по месту и легким нажатием вдавливается в клей. Корректировать положение плитки можно еще в течение 15 минут. Опре-

делить зону нанесения клея исходя из возможности укладки на нее плитки в течение 10 мин. Смачивать плитку водой перед укладкой не требуется. Затирку швов следует проводить не ранее чем через 6 часов. Для затирки межплиточных швов рекомендуется использовать водостойкую затирку GLIMS®Fuga.

## РАСХОД

1,4 кг сухой смеси на 1 м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм. **Классификация клеевой смеси по ГОСТ и EN12004 C1FT. Соответствует: Смесь сухая клеевая ГОСТ 56387-2018.**