

# GLIMS® PRO LatexFix

## ДОБАВКА ЛАТЕКСНАЯ



Добавка на основе латексных смол в клеевые смеси. Используется для увеличения эластичности клеевых смесей, их лучшей адгезии и устойчивости к вибрационным нагрузкам на основаниях, подверженных деформации, а также для улучшения гидроизоляционных свойств во влажных помещениях. Для внешних и внутренних работ.

цвет	белый
плотность, г/см <sup>3</sup>	1,04±0,02
содержание активных компонентов, не менее %	20
размер частиц, мкм	0,1

- Снижается тенденция застывших растворов к растрескиванию и отслоению от основы
- Не содержит растворителей и аммиаков (на водной основе)
- Увеличивает сцепление с минеральными основами

### ОСНОВАНИЯ

Любые минеральные основания со сроком созревания не менее 28 суток, также ГВЛ и ГКЛ.

Виды облицовки: Плиты большого формата из керамики и керамического гранита, натурального и искусственного камня (включая мрамор), стеклянной, каменной и керамической мозаики и тонкослойного керамического гранита в формате до 1500\*3000 мм.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Предварительно основание должно быть зачищено и обработано грунтом глубокого проникновения Glims Prime Грунт.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для получения клеевой смеси класса C2TES1, следуя рекомендациям на мешке по приготовлению клеевой смеси, необходимо воду для затворения заменить на GLIMS®LatexFix из расчета 0,24-0,26 литра или 6,0-6,5 л на мешок 25 кг, тем самым исключить воду при затворении клеевой смеси. В чистую емкость налить необходимое количество GLIMS®LatexFix и постепенно засыпать клеевую смесь, одновременно перемешивая строительным миксером или дрелью с насадкой для строительных растворов до однородного раствора без комков. Выждать 5-7 минут и повторно перемешать миксером или дрелью с насадкой в течении 1 минуты. Клеевая смесь готова к применению.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

При использовании добавки температура воздуха основания GLIMS®LatexFix должна быть от +5 до +35 °С. Всегда соблюдайте вышеуказанный порядок и пропорции смешивания GLIMS®LatexFix. При жаркой и ветреной погоде принимайте меры по защите от чрезмерно быстрого высыхания нанесенных растворов. Не используйте GLIMS®LatexFix в качестве грунтовок.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать и хранить в условиях, обеспечивающих целостность упаковки, при температуре от +5 до +30 °С. Защищать от мороза и прямого воздействия солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

ТУ 5775-007-40397319-2004 № 7010