

ПВХ мембрана для гидроизоляции кровли

БАУХИМ ПРОФ

Кровельная ПВХ-мембрана на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида, стабилизированная к воздействию УФ-излучения.

В состав материала входят антипирены и специальные стабилизаторы, повышающие эксплуатационную устойчивость покрытия. Благодаря повышенной эластичности мембрана удобна в монтаже, включая работы при отрицательных температурах.

Гидроизоляция всех типов плоских кровель с использованием механической и балластной системы крепления к основанию.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Высокая скорость монтажа



Устойчивость к УФ-излучению



Безогневой метод укладки в 1 слой



Прочность при растяжении до 1200 Н



Стойкость к механическим нагрузкам



Повышенная пожарная безопасность



Гибкость на брусе до -35 °С



Прочность сварного шва до 700 Н

Неэксплуатируемые плоские кровли

Гидроизоляция всех типов кровель с использованием механической и балластной систем крепления к основанию.

Трубопроводы

Защита отдельных участков трубопроводов от влаги и внешних воздействий.

Эксплуатируемые кровли

Защита кровельных конструкций под террасы, пешеходные зоны и технические площадки.

Малоуклонные кровли

Гидроизоляция малоуклонных кровель с малым уклоном и сложными узлами примыканий.

ТУ 22.23.19-001-87414003-2026
ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

Применяется в составе гидроизоляционных систем при новом строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов промышленного, гражданского и инфраструктурного назначения

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортировка рулонов полимерных мембран должна осуществляться в крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении, при этом на одном поддоне допускается размещение не более трех рулонов по высоте. Разрешено перевозить поддоны с полимерными мембранами в три ряда по высоте, при условии равномерного распределения веса верхних поддонов на рулоны нижних рядов с использованием деревянных щитов или дополнительных поддонов.

Наименование показателя	ед. изм.	Значение	Метод испытания
Толщина	мм	1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0	ГОСТ EN 1849-2
Ширина	м	1,05 / 2,1	ГОСТ Р 57417
Длина	м	10 / 15 / 20 / 25	ГОСТ Р 57417
Максимальная сила растяжения (вдоль)	Н/50 мм	≥ 1200	ГОСТ 31899-2, EN 12311-2
Максимальная сила растяжения (поперек)	Н/50 мм	≥ 1000	ГОСТ 31899-2, EN 12311-2
Относительное удлинение при макс. силе	%	≥ 20	ГОСТ 31899-2, EN 12311-2
Сопротивление раздиру	Н	≥ 200	ГОСТ Р 56583, EN 12310-2
Полная складываемость при отрицательной температуре	°С	-35	ГОСТ EN 495-5
Водопоглощение по массе	%	≤ 0,2	ГОСТ 2678
Изменение линейных размеров (80°С, 6 ч)	%	≤ 0,5	ГОСТ EN 1107-2
Старение под УФ (не менее 5000 ч)	-	нет трещин	ГОСТ 32317, EN 1297
Прочность сварного шва на сдвиг	Н/50 мм	≥ 700	ГОСТ Р 56911, EN 12317-2
Сопротивление статическому продавливанию	кг	≥ 20	ГОСТ EN 12730
Водонепроницаемость	-	отсутствие следов проникновения воды	ГОСТ EN 1928 (метод В)
Класс горючести	-	Г2	ГОСТ 30244-94

ХРАНЕНИЕ:

Рулоны полимерных мембран следует хранить на поддонах, отсортированными по маркам, в сухом закрытом помещении или под навесом, в горизонтальном положении, не более чем в два ряда по высоте, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Требованиям действующих строительных норм и правил.

«ООО БАУХИМ»

Телефон: +7 487 257-30-09

bauchem.ru

E-mail: info@bauchem.ru

